

Anti-Seize High Tech



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636

**Duurzame bescherming tegen corrosie, vastlopen en slijtage
NSF getest|vrij van metalen|NSF getest**

WEICON Anti-Seize High Tech heeft een hoge temperatuurbestendigheid en een buitengewoon goede lossende werking, is vrij van metalen, materiaalneutraal en NSF goedkeuring.

WEICON Anti-Seize High-Tech is bijzonder geschikt wanneer metaalhoudende pasta's elektrolytische reacties kunnen veroorzaken, nikkelhoudende producten niet gebruikt kunnen of mogen worden wegens gezondheidsredenen en donkere, metaalhoudende producten niet gebruikt kunnen of mogen worden wegens optische redenen.

Kenmerken

Basis Medische witte olie

Siliconenvrij ja

Kleur wit

Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur 24 maanden

Fysische kenmerken

Dichtheid (+20°C) DIN 51757 1,3 ± 0,1 g/cm³

Walkpenetratie DIN ISO 2137 310 - 340 1/10 mm

Thermische kenmerken

Temperatuurbestendigheid -60 - +1.400

Warmtecapaciteit DIN EN ISO 22007-4 1,574 J/(g·K)

Thermische geleidbaarheid 0,675 W/m·K

Thermische diffusiviteit 0,302 mm²/s

Mechanische eigenschappen

Waterbestendigheid DIN 51807 1 - 90

Zoutproeiveeltest DIN EN ISO 9227 > 170 h

VKA-TEST Goede lading DIN 51350 3.600 N

VKA-TEST lasbelasting DIN 51350 3.800 N

VKA-TEST Calotte Waarde DIN 51350 (1Min/1000N) 0,7 mm

Druksterkte 230 MPa

Elektrochemische parameters

Diëlektrische sterkte DIN EN 60243-1 (20°C) 6,3 kV/mm

Soortelijke weerstand DIN EN 62631-3-1 1,0 x 10¹⁵ Ω·cm

Zwavelgehalte DIN 51400 <0,1 %

Wrijvingswaarden

Wrijvingscoëfficiënten Staal-nok (M10 | 10.9)

Totale wrijvingscoëfficiënt 0,11 (min. 0,10)

Wrijvingswaarden draad 0,12 (min. 0,10)

Wrijvingswaarde kop 0,10 (min. 0,09)

Wrijvingscoëfficiënt V4A (M10 | A4 70)

Totale wrijvingscoëfficiënt 0,15 (min. 0,14)

Wrijvingswaarden draad 0,15 (min. 0,13)

Wrijvingswaarde kop 0,15 (min. 0,14)

Wrijvingscoëfficiënt gegalvaniseerd staal (M10 | 10.9)

Totale wrijvingscoëfficiënt 0,08 (min. 0,07)

Wrijvingswaarde draad 0,09 (min. 0,08)

Wrijvingswaarde kop 0,07 (min. 0,06)

Goedkeuringen / Richtlijnen

NSF H1 (FDA 21 CFR)

ISSA-code 53.402.81/82/83/84/85/86

/87/88/89

IMPA-Code 450882/83/84/85/86/87

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Oppervlaktevoorbereiding

Oppervlakken reinigen

Verwerking

Oppervlakken reinigen met WEICON Spray Cleaner S en ontvetten. Breng de montagepasta over het gehele oppervlak aan met een kwast, doek of spons. Bij schroeven is het belangrijk dat de montagepasta wordt aangebracht op de basis van de schroefdraad en op de onderkant van de schroefkop. Dit zorgt voor een goede afdichting. Om de eigenschappen niet te veranderen, mag de montagepasta niet worden gemengd met vetten of oliën. De montagepasta vervangt geen olie- of vetsmering.

Opslag

In originele verpakking gesloten houden. Bescherm tegen direct zonlicht. De opslagtemperatuur mag niet hoger dan +50 °C zijn. Container op een koele, goed geventileerde plek bewaren. Droog opslaan.

Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Anti-Seize High Tech

Beschikbare verpakkingsgroottes

10000195	Anti-Seize High Tech, 0,4 kg, wit
10000197	Anti-Seize High Tech, 1 kg, wit
10000199	Anti-Seize High Tech, 1,8 kg, wit
10000202	Anti-Seize High Tech, 5 kg, wit
10000204	Anti-Seize High Tech, 10 kg, wit
10000205	Anti-Seize High Tech, 20 kg, wit
10015623	Anti-Seize High Tech, 0,45 kg, wit
10015725	Anti-Seize High Tech, 120 g, wit
10015905	Anti-Seize High Tech, 30 g, wit
10030351	Anti-Seize High Tech, 0,5 kg, wit
10031277	Anti-Seize High Tech, 5 g, wit
10050495	Anti-Seize High Tech, 85 g, wit

Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$

$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$

$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$

$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$

$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$

$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$

$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$

$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr