

# WEICONLOCK® AN 302-50 Frein filet



## Frein filet et fixation de goujons filetés

- viscosité moyenne
- haute résistance
- difficile à démonter

### Fiche technique

Couleur	transparent
Fluorescent	Oui
Pour assemblages filetés jusqu'à	M 20 R 3/4"
Viscosité	500 nt mPa·s
Jeu de collage max.	0,15 mm
Couple de rupture	30 - 35 Nm
Couple résiduel	55 - 70 Nm
Résistance au cisaillement Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	25 - 35 N/mm <sup>2</sup>
Résistance mécanique (35 % de la force)	2 - 5 min.
Dureté finale (100 % de la force)	2 - 4 h
Résistance aux températures	-60°C à +175°C
Durée minimale de stockage	à température ambiante
Résistance à la pression (acier de décolletage / vis sans tête = 8.8)	
M 3x6	max.
M 4x6	max.
M 5x8	max.
M 6x10	max.
M 8x12	max.
M 10x16	max.

### Agréments / directives

Code ISSA	53.402.13
Code IMPA	450827
MIL-Spec	correspond à

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



### Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.