

웨이콘 녹 제거제 리퀴드



고농축 | 부품의 녹을 베어 메탈까지 제거합니다.

웨이콘 녹 제거제는 녹과 부식을 제거하기 위한 특수 농축액입니다. 고농축 타입은 판금 및 철 구조물은 물론 다양한 금속 부품에 적합하며 표면의 녹을 베어 메탈까지 제거합니다.

녹 제거액은 특별한 장비 없이도 사용할 수 있으며 특별한 도구가 필요하지 않습니다. 수용액을 기본으로 하는 이 타입은 표준 용도에 맞게 물로 희석하여 사용할 수 있습니다. 녹슨 부품은 직접 담글 수 있습니다. 녹 제거 농축액은 초음파 수조에도 적합하며 여러 번 재사용할 수 있습니다.

특수 타입은 녹과 부식을 제거해야 하는 다양한 산업 분야에 적합합니다. 예를 들어, 연료 탱크 내부의 녹을 제거하는 데 이상적입니다.

특성		
베이스	수용액	
탄탄한 콘텐츠	35,6 %	
색상	황색	
냄새	특성	
텍스처	액체	
밀도	(+20 °C)	1,17 g/cm ³
최소 보관 기간	실온에서	24 개월
열 매개 변수		
끓는점		100 °C
화학적 특성		
pH 값		1

표면 전처리

표면은 건조하고 깨끗해야 하며 먼지, 기름, 그리스가 없어야 합니다. 와이어 브러시, 연마 디스크 등을 사용하여 느슨한 녹, 먼지 및 페인트 잔여물을 제거합니다. 웨이콘 클리너 스프레이 S 또는 웨이콘 서피스 클리너로 표면의 샌딩 먼지를 제거합니다.

처리

녹 제거 농축액을 물과 1:10(농축액 1, 물 10)의 혼합 비율로 희석합니다. 가열된 물(약 +60°C)은 녹 제거 시간을 크게 줄여줍니다. 혼합된 액체를 적절한 온도로 유지하기 위해 침수 히터를 사용하는 것이 좋습니다. 부식 정도에 따라 농축액을 더 적게 희석하거나 희석하지 않은 상태로 직접 적용할 수도 있습니다. 혼합 제품은 여러 번 사용할 수 있습니다. 적용 시간은 부식 정도에 따라 크게 달라집니다(플래시 녹의 경우 몇 분에서 매우 진행된 부식의 경우 몇 시간까지). 녹 제거 후 깨끗한 물로 부품을 완전히 헹구고 말립니다. 처리 후에는 표면의 패시브 층을 보호 코팅(예: WEICON 아연 스프레이)으로 즉시 밀봉해야 합니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000147 클리너 스프레이 S, 500 ml, 투명
- 10000347 클리너 S, 5 L, 무색, 투명
- 10024313 서피스 클리너, 400 ml, 투명
- 10025288 서피스 클리너, 5 L, 투명
- 10000016 징크 스프레이, 400 ml
- 10000047 징크 스프레이 밝은색 (bright grade), 400 ml
- 10010887 가공 주걱, 1 PCE
- 10022562 가공 주걱, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10101897 웨이콘 녹 제거제 리퀴드, 1 L, 황색
- 10101900 웨이콘 녹 제거제 리퀴드, 5 L, 황색

전환율 표

(°C x 1.8) + 32 = °F	Nm x 8.851 = lb-in
mm/25.4 = 인치	Nm x 0.738 = lb-ft
µm/25.4 = mil	Nm x 141.62 = oz-in
N x 0.225 = 파운드	mPa-s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0.571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25.4 = V/mil

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 팀과 협의하여 결정해야 합니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 녹 제거제 리퀴드

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 클레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Šti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr