

Easy-Mix HT 180



hoge temperatuurbestendigheid|standvast|stoot- en slagvast

WEICON Easy-Mix HT 180 is een 2-componentenlijm op basis van epoxyhars met een hoge temperatuurbestendigheid tot +180 °C (+356 °F); kortstondig tot +230 °C (+446 °F).

De lijm is zeer viskeus en stabiel en is ook geschikt voor verticale toepassingen. De lijm is slag- en schokbestendig, heeft een lange potlife, hardt uit bij kamertemperatuur en is na uitharding mechanisch verwerkbaar. De lijm is vooral geschikt voor het verlijmen van composieten en metaal en is puntlasbaar als hij niet uitgehard is.

Daarnaast kan Easy-Mix HT 180 worden gebruikt op kunststoffen, keramiek, glas, steen of hout en is geschikt voor verlijmingen waarbij grotere toleranties moeten worden overbrugd. Speciale vulstoffen zorgen voor een constante en procesbetrouwbare lijmverbinding van min. 0,20 - 0,25 mm.

De hoge temperatuurbestendigheid maakt het mogelijk om onderdelen te verlijmen die na volledige uitharding thermisch gelakt (gepoedercoat) worden.

Het Easy-Mix D 50 doseerpistool is nodig om Easy-Mix producten in 50 ml verpakkingen aan te brengen.

Kenmerken

Basis	Epoxyhars, mineraal gevuld
Consistentie	pasteus, spleetvullend
Kleur	zwart
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur 24 maanden

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Uithardingstemperatuur	+10 °C - +50 °C
Mengverhouding in gewicht	2:1
Dichtheid van het mengsel	1,1 g/cm ³
Spleetoverbrugging tot max.	4 mm

Uitharding

Verwerkingstijd	bij 20 °C, 10 ml mengsel	60 min.
Handvast	(35% sterkte)	120 min.
Mechanisch belastbaar na	(50% van de eindsterkte)	4 uur
Eindsterkte	(100% sterkte)	24 uur
Krimp		0,3 %

Mechanische eigenschappen

Treksterkte	DIN EN ISO 527-2	27 MPa
E-modulus (trek)	DIN EN ISO 527-2	2.300 - 2.700 MPa
Druksterkte	DIN EN ISO 604	52 MPa
Buigsterkte	DIN EN ISO 178	46 MPa
Hardheid (Shore D)	DIN ISO 7619	80
Treksterkte met materiaaldikte 1,5 DIN EN 1465		
Staal 1.0338 gezandstraald		23 N/mm ²
Roestvrij staal V2A gezandstraald		24 N/mm ²
Aluminium gezandstraald		13 N/mm ²
Vuurverzinkt staal		8 N/mm ²
PVC-hard opgeruwd		11 N/mm ²
CFK		22 N/mm ²

Thermische kenmerken

Temperatuurbestendigheid		-50 °C tot 180 °C kortst. tot +230 °C
Tg na uitharding bij RT (DSC)		54,4 °C
Tg na gloeien (bij 120 °C) (DSC)		44,7 °C
Thermische diffusiviteit		0,172 mm ² /s
Thermische geleidbaarheid	DIN EN ISO 22007-4	0,26 W/m·K
Warmtecapaciteit	DIN EN ISO 22007-4	1,335 J/(g·K)

Elektrische kenmerken

Soortelijke weerstand	DIN EN 62631-3-1	2,48 · 10 ¹¹ Ω·m
Diëlektrische sterkte	DIN EN 60243-1 (20°C)	18 kV/mm

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	75.530.04
IMPA-Code	812923

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es


WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Easy-Mix HT 180

Treksterkte na opslag



Oppervlaktevoorbereiding

Clean and dry bonding surfaces are essential for flawless adhesive bonding (e.g. cleaning and degreasing with WEICON Surface Cleaner).

Verwerking

WEICON Easy-Mix producten kunnen rechtstreeks uit dubbele patronen worden aangebracht met behulp van de meegeleverde statische mixer. Gooi de eerste 5 cm van de gedoseerde kraal weg. De lijm wordt eenzijdig aangebracht.

De aangegeven potlife heeft betrekking op een materiaalpreparaat van 10 ml bij kamertemperatuur. Een snellere uitharding treedt op bij grotere preparerhoeveelheden. Hogere temperaturen verkorten ook de oppot- en uithardingstijd. (Vuistregel: elke +10 °C stijging boven kamertemperatuur - leidt tot een halvering van de oppot- en uithardingstijd). Temperaturen onder +16 °C verlengen de oppot- en uithardingstijd aanzienlijk. Vanaf ongeveer +5 °C vindt er geen reactie meer plaats.

Opslag

WEICON Epoxylijmen moeten worden bewaard op een droge plaats bij kamertemperatuur. Ongeopende verpakkingen kunnen bewaard worden bij temperaturen van +18 °C tot +25 °C. Vermijd direct zonlicht. Wanneer deze aanwijzingen voor opslag niet opgevolgd worden, wordt de houdbaarheidsdatum verkort tot 6 maanden. Epoxyharsen hebben over het algemeen de neiging om te kristalliseren bij temperaturen onder +5 °C. Dit effect wordt versterkt door sterke temperatuurschommelingen, die bijv. gedurende het transport, speciaal in de winter, vaker voorkomen. Dit heeft een negatieve uitwerking op de verwerking, uitharding en

technische gegevens, maar kan ook ongedaan gemaakt worden door de epoxy te verwarmen (zonder open vlam) tot max. 50 °C. Bij WEICON Epoxylijmen garandeert de zorgvuldig geselecteerde combinatie van basis-harsen (Bisphenol A en F) een reducering van deze kristallisatie.

Leveringsomvang

Lijmen

Accessoires

- 10005237 Doseerpistool Easy-Mix D 50, 1 stuk
- 10101999 WEICON Handdispenser, 1 x 1:1 | 2:1
- 10026925 Helix-mengmondstuk, 1 stuk, wit

Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Beschikbare verpakkingsgroottes

- 10044884 Easy-Mix HT 180, 50 ml, zwart

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr