

# Easy-Mix N 5000 에폭시 접착제



## 거의 무색/투명 | 액체 | 셀프 레벨링 | 짧은 가용시간

웨이콘 Easy-Mix N 5000은 투명한 액상형 셀프 레벨링 고강도 접착제로, 수명은 20분입니다. Easy-Mix N 5000은 금속, 플라스틱, 섬유 복합재, 세라믹, 유리, 석재, 목재 등 다양한 소재에 사용할 수 있습니다. 투명한 접착이 필요한 연결부에 적합합니다.

### 특성

텍스처	액체
색상	거의 무색, 수정처럼 맑은
최소 보관 기간	실온에서 18 개월
처리	
경화 온도	+6 °C - +40 °C
중량별 혼합 비율	1:1
혼합물의 점도	20°C에서 5.000 mPa·s
혼합물의 밀도	1.07 g/cm³
최대 캡 브리징.	2 mm
경화	
가용 시간	20°C, 10ml 배치 20 분
취급 강도	(35% 강도) 60 분
운동 후 운동 강도	(50% 강도) 3 h
최종 강도	(100% 강도) 48 시간
경화 후 기계적 특성	
인장 강도	DIN EN ISO 527-2 40 MPa
E-모듈러스(인장)	DIN EN ISO 527-2 1.700 - 2.000 MPa
압축 강도	DIN EN ISO 604 10 MPa
굽힘 강도	DIN EN ISO 178 50 MPa
경도(소어 D)	DIN ISO 7619 65
랩 전단 강도 재료 두께: 1,5mm DIN EN 1465	
스틸 1.0338 샌드 블라스트	21 N/mm²
알루미늄 샌드 블라스팅	19 N/mm²
PVC-리지드 러프	14 N/mm²

### 열 매개 변수

실온에서 경화 후 Tg	(DSC)	52,4 °C
템퍼링 후 Tg(120°C에서)	(DSC)	54,2 °C
온도 전도성		0,121 mm²/s
열 전도성	DIN EN ISO 22007-4	0,14 W/m·K
열 용량	DIN EN ISO 22007-4	1,531 J/(g·K)
전기 매개변수		
저항	DIN EN 62631-3-1	1,59·10¹² Ω·m
유전체 강도	DIN EN 60243-1 (20°C)	>30 kV/mm
승인 / 가이드라인		
MIL-Spec	다음을 준수합니다.	MIL-A-47284A

### 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 ([www.weicon.com](http://www.weicon.com))의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

### 보관

WEICON 에폭시 접착제는 실온의 건조한 곳에 보관해야 합니다. 개봉하지 않은 용기는 +18°C~+25°C의 온도에서 보관할 수 있습니다. 직사광선을 피해서 보관하세요. 이러한 보관 지침을 준수하지 않으면 보관 수명이 6개월로 단축됩니다. 에폭시 수지는 일반적으로 +5°C 이하의 온도에서 결정화되는 경향이 있습니다. 특히 겨울철에 운송 중과 같이 온도 변동이 클 경우 이러한 영향은 더욱 커집니다. 이는 가공, 경화 및 기술 데이터에 부정적인 영향을 미치지만, 제품을 가열(최대 +50°C, 화염 없음)하면 되돌릴 수 있습니다. WEICON 에폭시 접착제는 베이스 수지(비스페놀 A 및 F)의 신중한 선택과 조합을 통해 결정화를 줄입니다.

### 제공 범위

접착제 | 쿼드로 믹싱 노즐 A

### 액세서리

10005237	디스펜서 이지-믹스 D 50, 1 PCE
10005236	쿼드로 믹싱 노즐 A, 1 PCE, 파란색
10068261	주입 팁, 1 PCE
10101999	웨이콘 수동 디스펜서, 1 x 1:1   2:1

### 전환율 표

(°C x 1.8) + 32 = °F	Nm x 8.851 = lb-in
mm/25.4 = 인치	Nm x 0.738 = lb-ft
μm/25.4 = mil	Nm x 141.62 = oz-in
N x 0.225 = 파운드	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0.571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25.4 = V/mil

### 사용 가능한 크기

10016374 Easy-Mix N 5000 에폭시 접착제, 50 ml, 거의 무색, 수정처럼 맑은

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 자식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 저속적인 고열질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 플레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 홍도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

# Easy-Mix N 5000 에폭시 접착제

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 담사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

WEICON 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON 김야 사나이 티. Ltd. Sti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr