

不锈钢修补胶棒



无腐蚀性 | 快速固化 | 不锈钢填充 | 饮用水接触许可


用于不锈钢及其他不锈钢的非腐蚀性维修及修复，可用于水箱、容器、充填机、包装机、管道、管线、泵和机器外壳等。修补后的部件在短时间（大约60分钟）便具备机械负载能力，因此避免了昂贵和费时的停机操作。

WEICON 不锈钢修补胶棒适用于容器及仪器制造、食品、化妆品、制药行业及诸多其他行业领域。该产品特殊的配方及 NSF 食品级认证确保其能够在工作安全及健康保护方面做出积极贡献。

产品特性		
基础成分	环氧树脂	
填充材料	钢	
质地	腻子	
颜色	深灰色	
保质期	室温下	24 个月
操作		
操作温度	+15°C 至 +40°C	
工件温度	高于露点3°C以上	
固化温度	+6 至 +40	
相对空气湿度	< 85 %	
混合比例 (重量比)	1:1	
混合物密度	2,2 g/cm³	
最大桥接间隙	15 mm	
固化		
可操作时间	20 °C, 用量为10g	5 分钟
达到初始强度所需时间	(35%强度)	10 分钟
达到机械负载强度所需时间	(80%强度)	60 分钟
最终固化所需时间	(100%强度)	24 小时
收缩	<1,0 %	

环氧树脂
修补胶棒

机械特性		
耐压强度	DIN EN ISO 604	55 MPa
邵氏硬度D	DIN ISO 7619	80±3
附着力	DIN EN ISO 4624	8 MPa
热力参数		
耐温范围	-50°C 至 +120°C, 短时间内可达+150°C	
热传导率	DIN EN ISO 22007-4	0,6 W/m·K
电力值		
接触电阻	DIN EN 62631-3-1	~ 5·10 ¹¹ Ω·m
电阻	ASTM D 257	5 Ω·cm
介电强度	3,0 kV/mm	
是否有磁性	是	
许可与标准		
NSF认证	NSF/ANSI Standard 61	
ISSA编码	75.530.17/18	
IMPA编码	812969/70	



使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

表面预处理

只有仔细做好表面预处理，才能让WEICON 修补胶棒发挥其理想效果。粉尘、污渍、油、脂、附着物、锈渍、潮或湿均对此产品的附着力有负面影响。只有涂抹在干净、牢固且粗化打磨过的表面上时，才能达到其最佳效果。

因而待粘接表面必须清洁、干燥，且无油脂（金属纯净）。几乎所有的表面污垢，如旧漆残余、油、脂、灰尘和污垢，都可以使用 WEICON 表面清洁剂或 WEICON 密封胶去除剂来清除。严重脏污或特别光滑的材料表面，可使用粗磨料粗化打磨，以改善材料的表面附着力。

进行过机械预处理后，需要再次使用 WEICON 表面清洁剂清洁材料表面。

重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

不锈钢修补胶棒

操作

建议在温度为20°C (68°F) 且空气相对湿度低于85%的环境中进行操作。每次混合需适当取量，仅取在可操作时间内能完成的量来进行混合。数据表中提供的可操作时间指的是室温下使用10g产品的情况。在用量增多或操作温度升高的情况下，由于环氧树脂特有的放热反应，固化速度会加快。

从修补胶棒上拧下或切下所需用量。对其进行持续揉捏，直至两个组份均质混合、色彩均匀。如有必要，可将修补胶棒加热至室温，以促进混合。

将充分揉捏的修补胶棒涂抹在需要填充的裂缝和孔洞上，并在固化前刮去多余的材料。为了让材料表面变得光滑，在固化之前，可用水或湿布将材料抹平。加热修补胶棒或将其涂抹在温暖的材料表面上，可加快固化速度。室温环境约60分钟后，修补部位即可承受机械负荷，可进行螺纹加工、钻孔或打磨。

WEICON 修补胶棒每次操作可填充最大15mm的粘合间隙。



固化

数据表上显示的最终固化时间指的是20°C (68) 环境下的固化情况。低温时，可使用暖包或热风枪等对材料进行均匀

加热以加快其固化，最高可加热至40°C (104°F)。高温会加快固化，即缩短可操作时间。

基于经验总结出的规律是：以室温20°C (68°F) 为基准，温度每升高+10°C (50°F)，固化时间则缩短一半。温度在+16°C (61°F) 以下时，固化会延迟；降至+5°C (41°F) 左右时，则几乎不再发生反应。

储藏

请将产品以未开封的原始包装存放于恒定于室温的干燥环境中。请远离热源，且避开直接或间接的日照。开封后，产品的保存期限缩短。

供货范围

粘合剂

配件

- 10024313 表面清洁剂, 400 ml, 透明
- 10026705 密封胶去除喷剂, 400 ml, 粉色

换算表格

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

可选择的包装容量

- 10038402 不锈钢修补胶棒, 57 g, 深灰色
- 10038403 不锈钢修补胶棒, 115 g, 深灰色

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg	WEICON Colombia S.A.S Colombia Phone: +57 314 793 86 06 Email: info@weicon.co
WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca	WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr	

不锈钢修补胶棒

固化后的化学耐性* (摘录)

1,4-二噁烷	-	乙二醇	+
废气	+	尿酸	-
己二酸	-	浸渍油	+
脂肪烃 (原油衍生物)	+	碘化物 (K、Na等)	-
甲酸 >10 % (甲基酸)	-	碳酸钾 (钾盐溶液)	+
无水氨 25%	-	氢氧化钾0-20 % (苛性钠)	+
苯胺	-	生石灰	+
芳香烃 (苯、甲苯、二甲苯)	+	甲酚	-
氢氧化钡	+	氢氧化镁	+
苯甲酸	-	马来酸 (顺式亚乙基二羧酸)	-
苯甲醇	-	甲醇<85 %	0
氯化苧	-	二氯甲烷	-
硼酸	-	矿物油	+
溴化物	-	萘	+
丁二烯 (1,3-)	-	碳酸氢钠	+
丁酸	-	碳酸氢钠 (苏打)	+
乙酸丁酯	0	氯化钠 (食盐)	+
丁醇	0	硝酸盐	-
氢氧化钙 (消石灰)	+	硝基苯	-
氯苯胺	-	植物油及动物油	+
氯仿 (三氯甲烷)	-	草酸<25 % (乙二酸)	0
氯硫酸 (湿/干)	-	全氯丁二烯	-
氯硅烷	-	汽油	+
氯化水 (游泳池浓度)	-	石碳酸 (苯酚)	-
铬酸盐 (K, Na 等)	-	磷酸 <50 %	+
铬酸	-	邻苯二甲酸	-
氰化物 (K、Na等)	-	硝酸 <5 %	-
环己酮	-	二氧化硫 (干、湿)	-
乙醚	+	二硫化碳	-
原油和原油产品	+	硫酸<5 %	+
稀释后的醋酸<5 %	0	肥皂溶液	+
乙醇<85%	0	松节油	+
油、脂、蜡	+	四氯化碳(四氯甲烷)	-
氢氟酸	-	四氢萘	-
稀释后的醋酸<7 %	0	三氯乙烷	-
甘油 (三羟基丙烷)	+	过氧化氢 <30 %	0

+代表具抵抗性, 0代表在一定时间内具抵抗性, -代表不具抵抗性 *WEICON产品储藏温度均为+20°C

重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (Headquaters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg	WEICON Colombia S.A.S Colombia Phone: +57 314 793 86 06 Email: info@weicon.co
WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca	WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr	