

Montážna- lepiaca páska

WEICON Štrbinová páska



fixačná pomôcka na hybridné lepenie | silná príľnavosť | na vnútorné aj vonkajšie použitie

Šedá štrbinová páska bola špeciálne navrhnutá na použitie pri hybridnom lepení. Pri tomto type lepenia sa spájané komponenty pripevňujú pomocou dvoch materiálov, lepidla a lepiacej pásy. Pri tomto type lepenia slúži deliaca páska s vysokou príľnavosťou vyrobená z modifikovanej akrylátovej peny ako pomôcka na upevnenie lepeného komponentu, kým lepidlo, ktoré je určené na trvalé upevnenie dielu, nevytvrdne a nevyvinie svoju plnú lepiacu silu. Pásku možno použiť všade tam, kde sa vyžaduje definovaná lepiaca medzera 3 mm (alebo väčšia) - napríklad pri aplikáciách a náteroch, ktoré sa vykonávajú s WEICON Plastickými kovmi. Je tiež vhodný na lepenie hrubých vrstiev elastických lepidiel a tmelov. Štrbinová páska je veľmi pružná a dokonale sa prispôbi lepeným povrchom. Môže sa používať na trvalé lepenie v interiéri aj exteriéri. Lepiaca páska s uzavretými bunkami má vysoké predĺženie pri pretrhnutí 650 %, teplotnú odolnosť od -40 °C do +120 °C a je odolná voči UV žiareniu a vlhkosti. Štrbinová páska sa môže používať v rôznych oblastiach, ako je konštrukcia vozidiel, karavaning, kovové a prístrojové konštrukcie, bytová výstavba, elektronický priemysel, strojárstvo, nábytkársky priemysel, reklamná technika a stavba lodí. Páska má šírku 6 mm, výšku 3,1 mm a dĺžku 16,5 metra na rolke.

Technické údaje

Farba	šedá	
Vlastnosti	akrylát, modifikovaný	
Šírka	6 mm	
Dĺžka	16,5 m	
Hrúbka pásy	3,1 mm	
Predĺženie po pretrhnutí	DIN EN ISO 29864	650 %
Zlomová sila	22 N/cm	
Príľnavosť k oceli	DIN EN ISO 29864	50 N/cm
Pevnosť v ťahu na hliníku T-Block	ASTM D-897	40 N/cm²
Teplotná odolnosť	-40 °C až +120 °C	

Predúprava úprava povrchu

Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty. Mnohé znečistenia povrchov, napr. olej, mastnotu, prach a nečistoty je možné odstrániť s WEICON Čističom povrchov. Na obzvlášť silne znečistené kovové povrchy odporúčame WEICON Čistič S v spreji. WEICON Odstraňovač tmelov a lepidiel je vhodný na odstraňovanie starých zvyškov farieb, alebo zvyškov lepidla. Väčšina materiálov sa dá navzájom dobre lepiť. Pre určité materiály, alebo extrémne požiadavky, odporúčame použiť prostriedok na zvýšenie príľnavosti (Primer). Mechanická predúprava povrchu, napr. brúsením, alebo pieskovaním, môže výrazne zlepšiť adhéziu.

Spracovanie

Teplota počas aplikácie by mala byť vyššia ako +15 °C.

Metódy aplikácie

Štrbinovú pásku odstrihnete na požadovanú dĺžku, odstráňte ochrannú fóliu z jednej strany a nalepte ju na spájaný diel. Lepidlo WEICON sa potom môže nanášať priamo na spájaný diel.

Profesionálna tlaková pištoľ na 310 ml kartuše (WEICON Tlaková pištoľ "Special" / manuálne dávkovanie); pištoľ na stlačený vzduch, odporúčame verziu s piestovou tyčou (WEICON Pištoľ na kartuše so stlačeným vzduchom) alebo automatické dávkovacie systémy.

Spájanie lepených častí

Pre zabezpečenie optimálneho zmáčania musia byť lepené časti spojené skôr, ako sa na lepidle WEICON vytvorí prvá vrstva (čas tvorby kože).

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10067873 WEICON Štrbinová páska, 1 kus, šedá

Prevodná tabuľka

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Štrbinová páska

Montážna- lepiaca páska

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte.



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr