

WEICON Lazer Markalama Spreyi



kontrastı iyileştirir | farklı lazer tipleri için çok yönlü |

WEICON Lazer Markalama Spreyi, yüksek kaliteli, kalıcı ve hassas lazer gravürler için özel olarak geliştirilmiştir. Sprey çok yönlüdür ve çeşitli malzemeler üzerindeki lazer işaretlerinin kontrastını, okunabilirliğini ve kalitesini artırır. Çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum, cam ve seramik üzerinde kullanılabilir.

Spreyin markalama yapılacak yüzeye uygulanması ince, yüksek dirençli bir tabaka oluşturur. Lazerleme sırasında malzeme yüzeye bağlanır ve en yüksek standartları karşılayan koyu siyah, yüksek kontrastlı bir işaret oluşturur. Yenilikçi formülasyonu sayesinde çizilmeye karşı son derece dayanıklı, kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dirençli bir katman oluşturulur.

WEICON Lazer Markalama Spreyi, CO₂ lazerler, fiber lazerler veya diyet lazerler gibi çeşitli lazer türleri için uygundur. Endüstriyel uygulamaların yanı sıra kişiselleştirme ve dekorasyon amacıyla da kullanılır. Sprey, -200 °C ila +450 °C arasında yüksek bir sıcaklık direncine sahiptir. Hatta kısa süreler için +500 °C'ye kadar dayanıklıdır.

Diğer markalama yöntemleriyle karşılaştırıldığında, ısı girdisi önemli ölçüde azaltılır, böylece malzeme deformasyonu meydana gelmez.

Lazer sprej, izlenebilirliği ve tanımlamayı kolaylaştırmak için endüstride parçaları işaretlemek için kullanılabilir. Lazer Markalama Spreyi çeşitli malzemelere barkodlar, seri numaraları, tip tanımlamaları ve QR kodları uygulamak için kullanılabilir. Metal, cam ve seramik ürünlerden yapılmış promosyon ürünlerini, araçları, cihazları ve nesneleri özelleştirmek için kullanılır. Sprey, çeşitli yüzeylere lazer logoları ve dekoratif tasarımlar yapmak için kullanılabilir.

Teknik Bilgiler

Koku	çözücü
Silikonsuz	evet
Toz tutmama süresi	2-3 dk.
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay
Sıcaklık dayanımı	-200 °C ila +450 °C, kısa süreli +500 °C'ye kadar

Uygulama

Uygulama sırasında iyi havalandırma sağlayın. Kullanmadan önce kutunun içindeki karıştırma topu net bir şekilde duyulana kadar kutuyu iyice çalkalayın. Spreyi yaklaşık 20 cm mesafeden uygulayın. Sprey 2-3 dakika sonra tamamen kurur. Lazerlemeden sonra, WEICON Temizleyici Sprey S'yi toz bırakmayan bir beze uygulayın ve fazla sprej kalıntılarını silin.

Depolama

Basınçlı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10105130 WEICON Lazer Markalama Spreyi, 400 ml

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr