Sprays techniques

Huiles lubrifiantes et multifonctions

Vernis Antifriction à Cicler MoS2



Lubrifiant sec

WEICON Vernis Antifriction à Gicler MoS2 est un lubrifiant sec sans graisse à haute résistance à la pression et à la température de -200°C (-392°F) à +450°C (+842°F) brièvement à 500°C (932°F).

Antisalissures, antipoussières et hydrofuge, le revêtement résiste aux huiles, graisses et agents chimiques et adhère aux surfaces métalliques, en matière plastique et en bois. La forte teneur en MoS2 assure une lubrification propre, réduit le frottement, sert de graissage d'urgence et atténue les bruits de fonctionnement.

Le Vernis Antifriction à Gicler MoS2 abrège et améliore les conditions de rodage de paliers lisses, d'engrènements et d'autres couples de pièces coulissantes, en particulier en cas de forte charge de pression et de faible vitesse de glissement.

WEICON Vernis Antifriction à Gicler MoS2 s'utilise sur les glissières et les rails de roulement ainsi que sur les guidages, convoyeurs à bande, rouleaux et toboggans, comme revêtements de découpoirs, sur des produits de la technique de chargement, en lieu d'agents séparateurs aux silicones et partout où ni l'huile, ni la graisse ne sont autorisées ou souhaitables comme lubrifiants. Le vernis de glissement MoS2 résiste aux rayons X et aux lasers.

Caractéristiques

Odeur		solvant
Caractéristiques		Lubrifiant sec sur la base de MoS2
sans silicone		oui
Hors poussière après		2-3 min.
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Résistance aux températures		-200 °C à +450 °C brièv. jusqu'à +500 °C
Compatible avec Double Nozzle		oui

Agréments / directives

Code ISSA	53.402.27
Code IMPA	450832

Traitement

Avant l'activation, nettoyer et dégraisser les surfaces (p.ex. WEICON Nettoyant de Surfaces). Agiter avant l'emploi jusqu'à entendre nettement la bille mélangeuse. Pulvériser depuis env. 15 cm. de distance sur une surface propre et sèche.

En cas d'emploi continu, agiter de temps en temps. Le revêtement est hors poussière après env. -3 minutes à température ambiante (+20°C / +68°F).

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10034947 Vernis Antifriction à Cicler MoS2, 400 ml

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr