Corro-Schutz Magenta



Korrosionsschutz für die Innen- und Außenlagerung von Metallen

WEICON Corro-Schutz ist ein Korrosionsschutz auf Wachsbasis, der dank seiner ausgezeichneten Kriechfähigkeit selbst in kleinste Spalten eindringt und einen gleichmäßigen Schutzfilm bildet. Für eine einfache visuelle Kontrolle ist das Produkt auch in der Farbvariante Magenta erhältlich, die die behandelten Flächen deutlich sichtbar macht.

Der schnell trocknende und elastische Film verdrängt Feuchtigkeit zuverlässig und schützt diverse Oberflächen wie Stahl, Aluminium oder Zink, ohne dabei Kunststoffe oder Gummi anzugreifen. Dadurch eignet er sich ideal zur Konservierung von Maschinen- und Präzisionsteilen, sei es bei der Lagerung im Innenbereich oder der temporären Lagerung im Außenbereich. Es ist ebenfalls für den Schutz während des Überseetransports und zur Nachkonservierung von Fahrzeugkomponenten geeignet. Sichern Sie Ihre Bauteile effektiv vor Korrosion und Witterungseinflüssen – bei der Lagerung, dem Transport und im laufenden Betrieb.

Technische Daten

Geruch		Lösemittel
Merkmale		auf Wachsbasis
Silikonfrei		ja
Verbrauch	bei 1,5 Kreuzgang	~ 2 m²
Mindestlagerfähigkeit	bei Raumtemperatur	24 Mon.
Salzsprühnebeltest	DIN 53167:1985-12	> 500 Std.
Temperaturbeständigkeit		-20 °C bis +80 °C
Kompatibel mit Double Nozzle		ja

Zulassungen / Richtlinien

ISSA-Code		53.402.08
IMPA-Code		450815
MIL-Spec	complies with	MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1

Verarbeitung

Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Sprühreiniger S. WEICON Corro-Schutz (Spray) aufsprühen. Nach ca. 3 - 4 h ist die Schicht bei Raumtemperatur durchgehärtet. Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes können mehrere Schichten aufgetragen werden. Der Schutzfilm kann mit WEICON Sprühreiniger S entfernt werden.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor direktem Sonnenlicht und Temperaturen über +50 °C schützen.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen

10053034 Corro-Schutz Magenta, 400 ml, magenta

Umrechnungstabelle

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Hier geht es zur Produktdetailseite:

Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr