

## Protection de surfaces et de corrosion

# Corro-Protection Magenta



### Protection anticorrosion pour stocker des métaux à l'intérieur

WEICON Corro-Protection est une protection anticorrosion à base de cire qui, grâce à son excellente capacité de fluage, pénètre même dans les plus petites fissures et forme un film protecteur uniforme et résistant au toucher. Pour un contrôle visuel facile, le produit est également disponible dans la variante de couleur magenta, qui rend les surfaces traitées clairement visibles.

Le film élastique et à séchage rapide repousse l'humidité de manière fiable et protège diverses surfaces comme l'acier, l'aluminium ou le zinc, sans attaquer les matières plastiques ou le caoutchouc. Il est donc idéal pour la conservation des pièces de machines et de précision, qu'il s'agisse d'un stockage de longue durée à l'intérieur ou d'un stockage de moyenne durée à l'extérieur, ainsi que pour la protection pendant le transport outre-mer et la conservation ultérieure de composants automobiles. Protégez efficacement vos composants contre la corrosion et les intempéries - lors du stockage, du transport et en cours d'utilisation.

#### Caractéristiques

|                                |  |         |
|--------------------------------|--|---------|
| Odeur                          | solvant                                  |         |
| Caractéristiques sans silicone | Sur la base de cire oui                  |         |
| Température de mise en œuvre   | +5 °C à +35 °C, optimale +18 °C à +35 °C |         |
| Dosage                         | en cas d'application croisée 1,5         | ~ 2 m²  |
| Durée minimale de stockage     | à température ambiante                   | 24 mois |
| Test au brouillard salin       | DIN 53167:1985-12                        | > 500 h |
| Résistance aux températures    | -20°C à +80 °C                           |         |

#### Agréments / directives

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Code ISSA | 53.402.08                |
| Code IMPA | 450815                   |
| MIL-Spec  | correspond à MIL-T-83523 |

#### Traitement

Nettoyer et dégraisser les surfaces avec le Spray Nettoyant S WEICON. Vaporiser le produit WEICON Corro-Protection (spray). Après 3 à 4 heures, la couche a complètement durci à température ambiante. Pour augmenter la protection anticorrosion, appliquer plusieurs couches. Le film protecteur peut être enlevé avec Spray Nettoyant S WEICON.

#### Entreposage

Récipient sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

#### Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE ([www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

#### Conditionnements disponibles

10053034 Corro-Protection Magenta, 400 ml, magenta

#### Tableau de conversion

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb·in   |
| mm/25,4 = inch       | Nm x 0,738 = lb·ft   |
| µm/25,4 = mil        | Nm x 141,62 = oz·in  |
| N x 0,225 = lb       | mPa·s = cP           |
| N/mm² x 145 = psi    | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi      | kV/mm x 25,4 = V/mil |

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication  
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)