

부식 방지 마젠타



금속 부품의 실내 보관을 위한 부식 방지

웨이콘 Corro-Protection는 왁스 기반 부식 방지 제품입니다. 우수한 크리핑 특성 덕분에 아주 작은 틈새까지 침투하여 끈적임 없는 고른 보호막을 형성합니다. 육안으로 쉽게 확인할 수 있도록 처리된 표면을 선명하게 볼 수 있는 마젠타 색상 버전도 제공됩니다.

속건성 및 탄성 필름은 수분을 안정적으로 제거하고 플라스틱이나 고무를 손상시키지 않으면서 강철, 알루미늄 또는 아연과 같은 다양한 표면을 보호합니다. 따라서 장기 실내 보관, 중기 실외 보관, 해외 운송 중 보호 또는 차량 부품의 사후 보존 등 기계 및 정밀 부품을 보존하는데 이상적입니다. 보관, 운송 및 지속적인 작동 중에 부식과 환경의 영향으로부터 부품을 효과적으로 보호합니다.

기술 데이터

냄새	솔벤트
특정 속성	왁스 기반
실리콘 프리	예
소비량	1.5 교차 적용 당 ~ 2 m ²
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
염수 분무 테스트	DIN 53167:1985-12 > 500 h
내열 온도	-20°C ~ +80°C
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.08
IMPA 코드	450815

처리

웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면을 세척하고 기름기를 제거합니다. Corro-Protection (Spray)를 도포합니다. 약 3~4시간 후 실온에서 코팅이 완전히 경화됩니다. 부식 방지 효과를 높이기 위해 여러 번 도포할 수 있습니다. 보호 필름은 WEICON 클리너 스프레이 S로 제거할 수 있습니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10053034 부식 방지 마젠타, 400 ml, 마젠타

전환율 표

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25.4 = \text{인치}$
 $\mu\text{m}/25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{파운드}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8.851 = \text{lb-in}$
 $\text{Nm} \times 0.738 = \text{lb-ft}$
 $\text{Nm} \times 141.62 = \text{oz-in}$
 $\text{mPa-s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0.571 = \text{lb/in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25.4 = \text{V}/\text{mil}$

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나아 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr