

Konzervačná ochrana Magenta



Ochrana proti korózii pri vnútornom skladovaní kovov

WEICON Konzervačná ochrana je ochranou proti korózii na báze vosku, ktorá vďaka svojim vynikajúcim plazivým vlastnostiam preniká aj do najmenších medzier a vytvára rovnomerný, nekĺzavý ochranný film. Na jednoduchú vizuálnu kontrolu je výrobok k dispozícii aj vo farbe magenta, vďaka ktorej sú ošetrované povrchy jasne viditeľné.

Rýchloschnúci a pružný film spoľahlivo vytesňuje vlhkosť a chráni rôzne povrchy, ako je oceľ, hliník alebo zinok, bez toho, aby napadol plasty alebo gumu. Vďaka tomu je ideálny na konzervovanie strojov a presných dielov, či už na dlhodobé skladovanie v interiéri alebo strednodobé skladovanie v exteriéri, ako aj na ochranu počas zahraničnej prepravy a na následnú konzerváciu komponentov vozidiel. Účinne chráňte svoje komponenty pred koróziou a poveternostnými vplyvmi - počas skladovania, prepravy a prevádzky.

Technické údaje

Zápach	rozpúšťadlo
Vlastnosti	na báze vosku
Bez silikónu	áno
Spotreba	na 1,5 priečnej aplikácii ~ 2 m ²
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 24 mes.
Skúšobný test v soľnom postreku	DIN 53167:1985-12 > 500 hod.
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	53.402.08
IMPA-kód	450815

Povrchová a protikorózna ochrana

Spracovanie

Vyčistite a odmastite povrchy pomocou WEICON Čistič S v spreji. Nastriekajte WEICON Konzervačnú ochranu (sprej). Po približne 3 - 4 hodinách je vrstva pri izbovej teplote úplne vytvrdnutá. Na zvýšenie ochrany proti korózii sa môže naniesť niekoľko vrstiev. Ochranný film možno odstrániť pomocou WEICON Čističa S v spreji.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10053034 Konzervačná ochrana Magenta, 400 ml, purpurová

Prevodná tabuľka

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr