

Korozyon Önleyici (wax) Sprey- macenta



Metallerin depolanması için korozyon koruması

WEICON Korozyon Önleyici (wax) Sprey, mükemmel sürünme özellikleri sayesinde en küçük boşluklara bile nüfuz eden ve eşit, kaymaz bir koruyucu film oluşturan balmumu bazlı bir korozyon korumasıdır. Kolay görsel inceleme için ürün, işlenmiş yüzeylerin açıkça görülebilmesini sağlayan macenta renginde de mevcuttur.

Hızlı kuruyan ve elastik film, nemi güvenilir bir şekilde uzaklaştırır ve plastik veya kauçuğa zarar vermeden çelik, alüminyum veya çinko gibi çeşitli yüzeyleri korur. Bu sayede, ister uzun süreli iç mekan depolaması ister orta süreli dış mekan depolaması olsun, makine ve hassas parçaların korunmasının yanı sıra deniz aşırı nakliye sırasında koruma ve araç bileşenlerinin sonradan korunması için idealdir. Depolama, nakliye ve çalışma sırasında bileşenlerinizi korozyona ve hava koşullarının etkilerine karşı etkili bir şekilde koruyun.

Teknik Bilgiler

Koku	çözücü
Özellikler	balmumu bazlı
Silikonsuz	evet
Tüketim	1,5 çapraz uygulamada ~ 2 m ²
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay
Tuz püskürtme testi	DIN 53167:1985-12 > 500 saat
Sıcaklık dayanımı	-20 °C ile +80 °C arası

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	53.402.08
IMPA kodu	450815

Yüzey ve anti-korozyon kaplama

Uygulama

Yüzeyleri WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleyin ve yağdan arındırın. WEICON Korozyon Önleyici (wax) Sprey püskürtün. Yaklaşık 3-4 saat sonra oda sıcaklığında tamamen kurlenir. Korozyon korumasını arttırmak için birkaç kat uygulanabilir. Koruyucu film WEICON Temizleyici Sprey S ile çıkarılabilir.

Depolama

Basıncılı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10053034 Korozyon Önleyici (wax) Sprey- macenta, 400 ml, macenta

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr