

防锈蜡 紫红



防腐蚀保护剂，用于金属的室内储藏

WEICON 防锈蜡是一款以蜡为基材的防腐蚀保护剂，具有优异的渗透性，即使是最小的缝隙也能渗入其中，形成均匀且防滑的保护膜。为了便于目视检查，该产品还提供紫红色版本，可清晰显示已处理的区域。

该保护膜干燥迅速且具有弹性，能有效阻挡湿气，以保护各种材料表面，比如钢、铝或锌，同时不会腐蚀塑料或橡胶。因此，它非常适合用于保存机械和精密零件，长期室内存储和中期室外存储均适用，也适合用于海运期间的保护和汽车零部件的后续保存。让您的零部件在存储、运输和运行过程中得到有效保护，使其免受腐蚀和天气影响。

操作

先使用WEICON 清洁剂 S (喷剂) 对待处理表面进行清洁和去脂，随后喷涂WEICON 防锈蜡 (喷剂)。该涂层在室温下约3至4个小时后完全固化。为提高防腐效力，可多层次喷涂。该保护膜可用WEICON 清洁剂 S (喷剂) 去除。

储藏

该容器为加压容器。请避免阳光直射，并确保温度不超过50 °C。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表(www.weicon.cn)上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

可选择的包装容量

10053034 防锈蜡, 400 ml, 紫红色

换算表格

(°C × 1,8) + 32 = °F	Nm × 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm × 0,738 = lb·ft
μm/25,4 = mil	Nm × 141,62 = oz·in
N × 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² × 145 = psi	N/cm × 0,571 = lb/in
MPa × 145 = psi	kV/mm × 25,4 = V/mil

技术参数

气味	溶剂
产品特征	以蜡为基材
是否含硅	不含
消耗量	横竖横喷涂 ~ 2 m²
保质期	室温下 24 个月
盐雾测试	DIN 53167:1985-12 > 500 小时
耐温范围	-20°C 至 +80°C
许可与标准	
ISSA编码	53.402.08
IMPA编码	450815
军工标准	相当于 MIL-T-83523

此处进入产品主页



重要提示

本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr