

Oberflächen- und Korrosionsschutz

WEICON Waffen-Protect



Korrosionsschutz für Waffen, Munition und Metallteile

WEICON Waffen-Protect ist ein Schutzfilm, der Metallteile dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht umgibt und sie vor Feuchtigkeit, Rost, Oxidation und Flugrost schützt.

Das Spray eignet sich sowohl zum Schutz von Metallteilen als auch von Waffen und Munition – so wird zuverlässig und langanhaltend die Bildung von Rost im Waffenschränk, im Tresor oder im Munitionslager verhindert.

WEICON Waffen-Protect dient der sachgerechten, sauberen und trockenen Lagerung sämtlicher Schusswaffen.

Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z. B. mit WEICON Waffenreiniger).

Entspricht Mil-Spec.: MIL-C-16173

Verarbeitung

Die zu beschichtenden Teile zunächst mit dem WEICON Waffenreiniger gründlich säubern. WEICON Waffen-Protect im Abstand von 5 cm gleichmäßig aufsprühen. Nach ca. 3-4 Stunden ist die Schicht bei Raumtemperatur durchgehärtet. Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes können mehrere Schichten aufgetragen werden. Der Schutzfilm kann mit WEICON Waffenreiniger entfernt werden.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen

10105775 WEICON Waffen-Protect, 400 ml

Umrechnungstabelle

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz} \cdot \text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Technische Daten

Geruch	Lösemittel
Merkmale	auf Wachsbasis
Silikonfrei	ja
Verbrauch	bei 1,5 Kreuzgang ~ 2 m ²
Mindestlagerfähigkeit	bei Raumtemperatur 24 Mon.
Salzsprühnebeltest	DIN 53167:1985-12 > 500 Std.
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C

Hier geht es zur
Produktdetailseite:



Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr