

# 易混合型 Easy-Mix S 50 黄色款



颜色醒目的灌封材料 | 耐高温 | 固化迅速 | 抗冲击

WEICON 易混合型 Easy-Mix S 50 黄色款是一种高活性灌封材料，其附着力强、固化迅速，因而亦可作为粘合剂来使用。该产品以环氧树脂为基材，耐高温可达+180 °C，呈半流体质地，可自流平，固化迅速且抗冲击。该款灌封材料的可操作时间较短，仅为4至5分钟。该产品能够极好地附着在各种材料表面上，比如：金属、塑料、玻璃纤维增强塑料、木材、玻璃、陶瓷和石材。在电子领域，它可用于保护电子元件、半导体和组件。它可以保护组件，使其免受潮湿、灰尘和污垢，以及机械负载的影响。该产品适用于诸多领域，比如：电子技术和电子工业领域以及电缆连接处的灌封工作，再比如：隔离及绝缘技术、金属加工、容器和仪器制造、阀门制造，以及通风和空调技术领域的相关工作。由于呈醒目的黄色，易混合型 Easy-Mix S 50 黄色款的使用有助于视觉检测。该灌封材料以Easy Mix易混合型的双管包装，操作便捷。

操作50ml装的Easy Mix系列产品时，需使用易混合型胶枪D50。

产品特性	
基础成分	环氧树脂
填充材料	无填充
质地	液态
颜色	黄色
保质期	室温下 18个月
操作	
操作温度	+15 °C 至 +40 °C
工件温度	高于露点 >3°C
固化温度	+6°C至+40°C
相对空气湿度	max. 85%
混合比例 (体积比)	1:1
混合物粘度	+20 °C环境温度 4.500 mPa·s
混合物密度	1,2 g/cm³
最大桥接间隙	2 mm

## 固化

可操作时间	20 °C, 用量为10g	4-5 分钟
达到初始强度所需时间	(35%强度)	17 分钟
达到机械负载强度所需时间	(80%强度)	30 分钟
最终固化所需时间	(100%强度)	24 小时
收缩		1,06 %

## 机械特性

测试于在以下条件下固化后		室温下24小时+60°C下24小时
拉伸强度	DIN EN ISO527-2	39 N/mm²
断裂伸长率 (拉伸)	DIN EN ISO527-2	2 %
弹性模量 (拉伸)	DIN EN ISO527-2	1.800 - 2.100 MPa
耐压强度	DIN EN ISO 604	30 MPa
折弯强度	DIN EN ISO 178	58 MPa
邵氏硬度D	DIN ISO 7619	81 ± 3
材料厚度为1.5mm时的拉伸剪切强度 DIN EN 14665		
1.0338型钢, 经喷砂处理过		21 N/mm²
V2A不锈钢, 经喷砂处理过		23 N/mm²
铝, 经喷砂处理过		12 N/mm²
钢, 经热镀锌处理过		13 N/mm²
硬质PVC, 粗糙处理		13 N/mm²

## 热力学参数

耐温范围		-50 °C 至 +180 °C
热传导率	DIN EN ISO 22007-4	0,24 W/m·K
热容量	DIN EN ISO 22007-4	1,482 J/(g·K)

## 电学值

接触电阻	DIN EN 62631-3-1	1,03·10 <sup>11</sup> Ω·m
介电强度	DIN EN 60243-1 (20°C)	20 kV/mm
是否有磁性		否

## 许可与标准

ISSA编码	75.629.51
IMPA编码	812975

## 使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表(www.weicon.cn)上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

## 表面预处理

为确保粘接效果，待粘接表面需干燥、清洁。为此，可使用WEICON 表面清洁剂进行清洁与去脂。

## 操作

WEICON 易混合型产品可借助随货配备的混合胶嘴直接从双体胶瓶中混合并挤出。最先挤出的5cm胶体需弃置。单面涂胶即可。

数据表中给出的可操作时间指的是室温下使用10ml产品的情况。用量更多则固化更快。更高的温度也会加快固化，即缩短可操作时间。(经验中总结出的规律是：以室温为基础，每升高+10°C，可操作时间即固化时间则缩短一半。)温度低于+16°C时，可操作即固化时间会显著延长。而温度降至+5°C左右时则不再发生反应。

重要提示  
本技术参数表中列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# 易混合型 Easy-Mix S 50 黄色款

## 储藏

WEICON 环氧树脂粘合剂应室温干燥储存。未开封的产品可储存于+18 °C至+25 °C的条件下。应避免阳光直射。若不注意上述储存建议，产品的保质期则仅有 6 个月。

环氧树脂在温度低于+5 °C时有结晶倾向。而强烈的温度波动会进一步加剧这一现象。这在冬季的运输过程中可时常发生。结晶会给产品的操作、固化和技术参数带来负面影响。但通过加热可将其复原。加热时需注意：温度不得超过+50 °C，且严禁使用明火。使用WEICON 环氧树脂粘合剂时，若精心挑选并组合使用（双酚 A 和双酚 F 类型的）基础树脂，可有效减少结晶现象的发生。

## 供货范围

### 粘合剂

## 配件

- 10005237 易混合型胶枪D 50, 1 件
- 10029793 易混合型胶嘴, 1 件, 灰色
- 10101999 WEICON 手动胶枪, 1 x 1:1 | 2:1
- 10068261 精密胶嘴, 1 件

## 换算表格

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

## 可选择的包装容量

- 10017543 易混合型 Easy-Mix S 50 黄色款, 50 ml, 黄色

此处进入产品主页



**重要提示**  
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# 易混合型 Easy-Mix S 50 黄色款

## 固化后的化学耐性\* (摘录)

1,4-二噁烷	-	乙二醇	+
废气	+	尿酸	-
己二酸	-	浸渍油	+
脂肪烃 (原油衍生物)	+	碘化物 (K、Na等)	-
甲酸 >10 % (甲基酸)	-	碳酸钾 (钾盐溶液)	+
无水氨 25%	-	氢氧化钾0-20 % (苛性钠)	+
苯胺	-	生石灰	+
芳香烃 (苯、甲苯、二甲苯)	+	甲酚	-
氢氧化钡	+	氢氧化镁	+
苯甲酸	-	马来酸 (顺式亚乙基二羧酸)	-
苯甲醇	-	甲醇<85 %	0
氯化苜	-	二氯甲烷	-
硼酸	-	矿物油	+
溴化物	-	萘	+
丁二烯 (1,3-)	-	碳酸氢钠	+
丁酸	-	碳酸氢钠 (苏打)	+
乙酸丁酯	0	氯化钠 (食盐)	+
丁醇	0	硝酸盐	-
氢氧化钙 (消石灰)	+	硝基苯	-
氯苯胺	-	植物油及动物油	+
氯仿 (三氯甲烷)	-	草酸<25 % (乙二酸)	0
氯硫酸 (湿/干)	-	全氯丁二烯	-
氯硅烷	-	汽油	+
氯化水 (游泳池浓度)	-	石碳酸 (苯酚)	-
铬酸盐 (K, Na 等)	-	磷酸 <50 %	+
铬酸	-	邻苯二甲酸	-
氰化物 (K, Na等)	-	硝酸 <5 %	-
环己酮	-	二氧化硫 (干、湿)	-
乙醚	+	二硫化碳	-
原油和原油产品	+	硫酸<5 %	+
稀释后的醋酸<5 %	0	肥皂溶液	+
乙醇<85%	0	松节油	+
油、脂、蜡	+	四氯化碳(四氯甲烷)	-
氢氟酸	-	四氢萘	-
稀释后的醋酸<7 %	0	三氯乙烷	-
甘油 (三羟基丙烷)	+	过氧化氢 <30 %	0

+代表具抵抗性, 0代表在一定时间内具抵抗性, -代表不具抵抗性 \*WEICON产品储藏温度均为+20°C

**重要提示**  
 本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而, 鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况, 无法确保其遵守操作条件, 因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们的产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况, 用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.  
 United Arab Emirates  
 phone +971 4 880 25 05  
 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
 Czech Republic  
 phone +42 (0) 417 533 013  
 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
 (Headquarters) Germany  
 phone +49 (0) 251 9322 0  
 info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
 Romania  
 phone +40 (0) 3 65 730 763  
 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
 Singapore  
 Phone (+65) 6710 7671  
 info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
 Colombia  
 Phone: +57 314 793 86 06  
 Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
 Canada  
 phone +1 877 620 8889  
 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
 Spain  
 phone +34 (0) 914 7997 34  
 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
 Italy  
 phone +39 (0) 010 2924 871  
 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
 South Africa  
 phone +27 (0) 21 709 0088  
 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
 Türkiye  
 phone +90 (0) 212 465 33 65  
 info@weicon.com.tr