Colle/sigillanti monocomponenti

Set di adesivi per O-ring e accessori per CA

Attivatore Contact Spray



Nonfood Compounds
Program Listed **P1**
Registration **155051**

Attivatore a base di eptano per adesivi cianoacrilati.

L'Attivatore velocizza la polimerizzazione delle colle cianoacriliche WEICON Contact.

In caso di applicazione su superfici assorbenti quali ad esempio legno o schiume e su superfici trattate chimicamente come ad esempio metalli zincati, l'efficacia dell'attivatore persiste per circa un minuto.

In caso di superfici non assorbenti il prodotto rimane attivo per circa dodici ore.

Un'applicazione è utile per le tipologie WEICON Contact ad alta viscosità, strati di colla con forte spessore, superfici porose e assorbenti, materiali passivi (superfici alcaline come ad esempio metalli zincati) e condizioni ambientali avverse (basse temperature, umidità dell'aria troppo bassa < 30%).

Caratteristiche		
Esente da silicone.		si
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	12 mesi
Lavorazione		
Temperatura di lavorazione		+10°C a +30°C
Approvazioni / Linee guida		
NSF		P1 (FDA 21 CFR)

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Pretrattamento delle superfici

Per un incollaggio ottimale, le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate. Pulire e sgrassare le superfici prima dell'attivazione (per es. con WEICON Detergente per superfici). La temperatura di lavorazione consigliata è da +10°C a +30°C. Agitare brevemente la bomboletta prima dell'uso.

Lavorazione

Applicare una generosa dose di attivatore da una distanza di ca. 30 cm su un delle due superfici da incollare. Lasciar arieggiare l'attivatore per ca. 30 secondi prima di procedere nell'incollaggio. Applicare uniformemente una quantità sufficiente di colla cianoacrilica sulla superficie priva di attivatore, e procedere ad accoppiare le parti da incollare applicando pressione. Spruzzare l'attivatore sui residui di adesivo in eccesso, lasciarli indurire e, se necessario, rimuoverli. WEICON Attivatore Contact Spray può attaccare sia superfici verniciate che termoplastici! Controllare la compatibilità delle superfici prima dell'uso.

Volume di consegna

Attivatore | Dosatore spray

Disponibile nei seguenti formati

10000282 Attivatore Contact Spray, 150 ml

Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr