

# Nastro adesivo per assemblaggio trasparente



**Resistente all'umidità | resistente ai raggi UV | alta aderenza**

WEICON Nastro adesivo per assemblaggio trasparente è un nastro biadesivo puramente acrilico, altamente trasparente. Il nastro adesivo è particolarmente adatto per incollaggi costruttivi estetici, per fissare duratamente oggetti trasparenti in ambienti interni o esterni.

Il nastro adesivo trasparente aderisce saldamente e sicuramente su quasi tutte le superfici lisce, come vetro, plastica, acciaio, alluminio, piastrelle e mattonelle. Il nastro adesivo è termostabile da -40 °C fino a +160 °C, è resistente ai raggi UV e all'umidità. In combinazione con colle e sigillanti WEICON può essere utilizzato per aiutare nel fissaggio di incollaggi ibridi e fornisce un posizionamento sicuro degli oggetti da incollare.

WEICON Nastro adesivo trasparente trova applicazione in diversi campi, come nella costruzione di stand fieristici, nella fabbricazione di cucine e di mobili, nella carrozzeria e nell'ingegneria automobilistica, nel caravaning, nelle costruzioni metalliche, nell'industria elettronica e nella tecnica pubblicitaria.

## Nastro Adesivo per Assemblaggio

### Dati tecnici

|   |               |            |
|---|---------------|------------|
| Colore  | trasparente   |            |
| Larghezza                                     | 19 mm         |            |
| Lunghezza                                     | 3 m           |            |
| Spessore del nastro                           | 0,5 mm        |            |
| Allungamento alla rottura                     | ISO 37, S3A   | 750 %      |
| Carico di rottura                             | 9 N/cm        |            |
| Capacità di carico                            | 80 kg/m       |            |
| Diametro foro centrale                        | 40 mm         |            |
| Forza d'incollaggio su acciaio                | 20 N/cm       |            |
| Resistenza alla trazione T-Block su alluminio | 80 N/mm²      |            |
| Caricabile dopo                               | 24 ora        |            |
| Termostabilità                                | -40 a +160    |            |
| Approvazioni / Linee guida                    |               |            |
| MIL-Spec                                      | corrisponde a | MIL-A-101A |

### Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici prima dell'applicazione

### Lavorazione

È consigliata una temperatura di lavorazione superiore a 15 °C.

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Disponibile nei seguenti formati

10051546 Nastro adesivo per assemblaggio trasparente, 3 m, trasparente

Qui puoi trovare il sito dei  
dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)