

# GMK 2510 adesivo di contatto



## Alta adesività | permanentemente elastico | termostabile

GMK 2510 è un adesivo bicomponente a base di policloroprene per incollaggi elastici soggetti a carichi dinamici permanenti.

Il vantaggio rispetto alle tradizionali colle monocomponenti è la migliore qualità adesiva e la migliore termostabilità.

GMK 2510 incolla gomma, metallo, tessuti, cuoio, gomma-piuma (neoprene), CSM (hypalon), materiali insonorizzanti, materiale PU, legno e molte plastiche, anche l'uno con l'altro. Le giunzioni sono resistenti all'umidità, a catalizzazione completata. WEICON GMK 2510 non è idoneo per incollaggi su polistirolo, polipropilene, polietilene, PVC espanso o pelle sintetica in PVC.

### Dati tecnici

Base	policloroprene
Colore	nero
Densità	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità	1500 mPa·s
Rapporto di miscelazione	100:7
Tempo d'impiego a 23° C, 50 % di umidità relativa	> 2 ora
Tempo di evaporazione	5 - 15 Min.
Resa	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Durezza finale (100% della Resistenza)	24 ore
Temperatura di lavorazione	+ 15 a +35
Resistenza alla trazione per spessore materiale 1,5mm DIN EN 1465	
Zincatura a caldo acciaio	3 N/mm <sup>2</sup>
Feuerverzinkter_Stahl-EPDM	0,6 N/mm <sup>2</sup>
Feuerverzinkter_Stahl-SBR	0,5 N/mm <sup>2</sup>
Feuerverzinkter_Stahl-NBR	0,49 N/mm <sup>2</sup>
Termostabilità	da -40 a +80 brevemente (ca. 1 h) fino a +130
Approvazioni / Linee guida	
Codice IMPA	815239/40

## Pretrattamento delle superfici

Le parti da accoppiare devono essere pulite, asciutte, sgrassate e prive di polvere (WEICON Detergente per Superfici). Un trattamento meccanico superficiale quale carteggiatura, levigatura, può migliorare notevolmente la qualità dell'incollaggio.

## Lavorazione

Mescolare bene il prodotto prima dell'utilizzo (GMK 2510 solo adesivo), quindi spalmare uno strato sottile con un pennello o una spatola uniformemente sulle parti da incollare. A seconda del materiale possono essere necessari due o tre strati sottili. In base allo spessore, alla temperatura e all'umidità lasciare evaporare per 5-15 minuti. Se si lavora su materiale assorbente (feltro) aggiungere un altro strato di colla dopo l'evaporazione del solvente. Quando le superfici sono asciutte ma ancora un po' appiccicose al tatto (provare con il dito) accoppiare le parti esercitando per breve tempo una forte pressione (p. es. con rullo o martello). Se si supera il tempo di evaporazione è necessaria l'applicazione di un'ulteriore strato di colla. La colla fuoriuscita non catalizzata può essere rimossa con WEICON Detergente per superfici. Modo d'impiego GMK 2510 Mescolare bene con una spatola o un miscelatore meccanico a basso regime (massimo 500 giri al minuto) l'adesivo e l'attivatore (rapporto di miscelazione 100:7) per minimo quattro minuti evitando la formazione di bolle per ottenere una pasta omogenea. Mescolare solo tanto materiale quanto è possibile applicare entro il tempo di evaporazione del solvente.

## Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente, evitando la luce solare diretta.

## Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

## Accessori

- 10010887 Spatola di applicazione corta, 1 pezzo
- 10022562 Spatola di applicazione lunga, 1 pezzo
- 10010066 Spatola Flexy, 1 pezzo

## Disponibile nei seguenti formati

- 10034480 GMK 2510 adesivo di contatto, 0,69 kg, nero
- 10059633 GMK 2510 adesivo di contatto, 0,32 kg, nero

Attenzione  
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# GMK 2510 adesivo di contatto

Qui puoi trovare il sito dei  
dettagli sui prodotti:



**Attenzione**  
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquaters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr