Sistemi a base di resina epossidica
Metallo plastico

Nastro in fibra di vetro



migliora l’adesione e la resistenza alla pressione

Migliora l’adesione e la resistenza alla pressione delle resine epossidiche WEICON in molti lavori di riparazione e manutenzione.

Dimensioni: 1000 x 50 mm

Caratteristiche

Colore		bianco
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	∞ mesi
Larghezza		50 mm
Lunghezza		1.000 mm

Proprietà meccaniche

Rohgewicht	DIN EN 12127	220 g/m²
Kettfadenzahl	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
Kettgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Kettreißkraft	EN ISO 13934-1	420 N/cm
Schussfadenzahl	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Schussgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Schussreißkraft	EN ISO 13934-1	640 N/cm

Manuale d’uso

Durante l’uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Volume di consegna

Nastro in fibra di vetro

Disponibile nei seguenti formati

10000913 Nastro in fibra di vetro, 1 pezzo, bianco

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr