

Protettivi per superfici ed anticorrosivi

Spray Alluminio A-400



Elevato grado di lucentezza

WEICON Spray Alluminio A-400 è molto lucido e resistente a molti acidi diluiti, alcalini e agenti chimici. Contiene pigmenti di alluminio puri ca. al 99,5%.

Spray Alluminio A-400 offre una protezione alla corrosione di alta qualità su tutte le superfici metalliche.

WEICON Spray Alluminio A-400 trova applicazione nel campo della tecnologia di ventilazione e della refrigerazione, impianti di combustione, su tubazioni, carcasse di macchinari, componenti di veicoli in vetroresina, costruzione di modelli, produzione giocattoli e in tanti altri settori.

Approvazioni / Linee guida

| | | |
|----------|---------------|-------------|
| MIL-Spec | corrisponde a | MIL-T-83523 |
|----------|---------------|-------------|

Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per superfici.

Lavorazione

Agitare prima dell'uso, fino a quando è chiaramente udibile il rumore della sfera presente nella bomboletta. Spruzzare uniformemente a temperatura ambiente (ca. +20°C) da una distanza di ca. 25 cm, in direzione trasversale. Fuori polvere dopo circa 15 minuti, completamente indurito in circa 10-12 ore.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10035929 Spray Alluminio A-400, 400 ml

Data tecnici

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Campo di applicazione | interni ed esterni | |
| Legante | resina idrocarburica | |
| Pigmento | pigmenti di alluminio a scaglie | |
| Purezza dei pigmenti | ca. 99,5% Al | |
| Contenuto di metallo nella pellicola asc.ta | -23 % | |
| Temperatura di lavorazione | +5 a +35°C, ideally +18 a +35°C | |
| Primer (fondo) consigliato | Spray allo zinco | |
| Resa | Ogni 1,5 stato incrociato | ~ 2 m ² |
| Spessore del film a 1,5 strati incrociati ca. | 10 - 15 µm | |
| fuori polvere dopo | 10 Min. | |
| Data di scadenza minima a temperatura ambiente | 24 mesi | |
| Catalizzazione completata dopo | 4-6 ore | |
| Campitura | DIN 53151/ISO 2409 | Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1 |
| prova Bend (mandrino cilindrico) | DIN EN ISO 1519 | nessuna screpolatura |
| finitura | non necessario | |
| Densità | 0,8 g/cm ³ | |
| Termostabilità | -50 a +800 | |

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +420 0 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 0 551 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 0 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr