Colle e sigillanti elastici
Siliconi

Primer S 300



Primer per superfici porose ed assorbenti.

Per la preparazione di superfici assorbenti e/o porose come pannelli rigidi e in cartongesso non rivestiti.

Dati tecnici

Base		poliuretano, contiene solvente
Colore		giallino, trasparente
Densità		1,03 g/cm³
Temperatura di lavorazione		+5°C a +25°C
Applicazione colla al più tardi dopo		4 ora
Resa		80 - 20 ml/m²
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	6 mesi

Pretrattamento delle superfici

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e non devono presentare polvere né grasso (es. detergente per superfici WEICON).

Lavorazione

Agitare bene WEICON Primer prima dell'uso e applicare uno strato sottile con un panno di carta pulito. Rispettare i tempi di evaporazione:

Primer M 100 min. 10 minuti, max. 24 ore

Primer K 200 min. 10 minuti, max. 24 ore

Primer S 300 min. 60 minuti, max. 4 ore

Primer P 400 min. 10 minuti, max. 1 ore

Primer E 500 min. 60 minuti, max. 8 ore

Il successivo incollaggio deve essere effettuato entro gli intervalli di tempo prescritti. Non lasciare asciugare troppo poco. In caso di deposito prolungato o di sporco intermedio, ripulire nuovamente le superfici adesive o trattarle con il primer. Per i materiali sconosciuti è indispensabile una prova di idoneità e compatibilità.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10023568 Primer S 300, 250 ml, giallino, trasparente
10061211 Primer S 300, 25 ml, giallino, trasparente

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr