

Protettivi per superfici ed anticorrosivi

Rust Protection 2000 PLUS



Protettivo particolarmente resistente ad agenti atmosferici e alla corrosione

WEICON Rust Protection 2000 PLUS è un rivestimento superficiale particolarmente resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici a base di ossido di ferro-III (ematite). Utilizzando pigmenti di ossido di ferro purissimo in una disposizione traballante, si ottiene una protezione superficiale permanente resistente alle intemperie e idrorepellente.

Può essere utilizzato in tutte le strutture metalliche o installazioni che necessitano di una protezione a lungo termine e gradevoli da vedere contro condizioni ambientali e meteorologiche estreme. WEICON Rust Protection 2000 PLUS può essere utilizzato su strutture di sala e in acciaio, ringhiere in ferro, torri di tralicci, recinzioni, corrimano, inferriate di balconi, cancelli scorrevoli, luci esterne e su tutti i componenti sensibili alla corrosione.

Data tecnici

Campo di applicazione	interni ed esterni
Legante	resina alchidica
Pigmento	ematite lamellare
Purezza dei pigmenti	>90% di ossido ferrico III
Contenuto di metallo nella pellicola asc.ta	~58 %
Temperatura di lavorazione	+5 a +35°C, ideally +18 a +35°C
Primer (fondo) consigliato	non necessaria
Resa	Ogni 1,5 stato incrociato ~ 2 m ²
Spessore del film a 1,5 strati incrociati ca.	60 - 80 µm
fuori polvere dopo	30 Min.
Data di scadenza minima a temperatura ambiente	24 mesi
Catalizzazione completata dopo	24 ore
Campitura	DIN 53151/ISO 2409 valore taglio di quadrettatura GT0 a GT1
prova Bend (mandrino cilindrico)	DIN EN ISO 1519 nessuna screpolatura
finitura	non necessaria
Densità	1,3 g/cm ³

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.40/41
MIL-Spec	corrisponde a MIL-T-83523

Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per superfici.

Lavorazione

Pulire e sgrassare le superfici ad es. con detergente spray S. Agitare bene la bomboletta prima dell'utilizzo. Spruzzare lo Spray Protettivo dalla corrosione 2000 PLUS, uniformemente, a temperatura ambiente (ca. +20°C) da una distanza di ca. 25 cm, per due volte, in direzione trasversale. Resa di copertura a 1 1/2 strati incrociati: 160 ml/m².

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10035926 Rust Protection 2000 PLUS, 400 ml, antracite
10035927 Rust Protection 2000 PLUS, 400 ml, grigio

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanziate. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 511 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr