

## Protettivi per superfici ed anticorrosivi

# Spray Acciaio Inox



### Protettivo resistente alla corrosione

WEICON Spray Acciaio Inox forma una patina protettiva anticorrosione resistente ad agenti chimici e atmosferici, è a base di resina acrilica e pigmenti di acciaio inox. Per brevi periodi resiste a temperature fino a +300 °C (+572 °F).

WEICON Spray Acciaio Inox può essere utilizzato là dove è necessario uno strato protettivo molto resistente ed efficace. La lega è composta, tra l'altro, di cromo, nichel e manganese.

WEICON Spray Acciaio Inox trova utilizzo come ritocco di parti in acciaio inox danneggiate, sulle carrozzerie di autocarri, su silos e condutture, su esterni, per la finitura estetica del vetro, legno, pietra, ceramica e su gran parte dei materiali sintetici.

### Data tecnici

Campo di applicazione	interni ed esterni	
Legante	resina acrilica	
Pigmento	Pigmenti di acciaio inox	
Purezza dei pigmenti	lega di acciaio inox ca. 98,5%	
Contenuto di metallo nella pellicola asc.ta	~45 %	
Temperatura di lavorazione	+5°C a +35°C, ideally +18°C a +35°C	
Primer (fondo) consigliato	Spray allo zinco	
Resa	Ogni 1,5 stato incrociato	~ 2 m²
Spessore del film a 1,5 strati incrociati ca.	20 - 30 µm	
fuori polvere dopo	10 Min.	
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	24 mesi
Catalizzazione completata dopo	4-6 ore	
Campitura	DIN 53151/ISO 2409	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1
prova Bend (mandrino cilindrico)	DIN EN ISO 1519	nessuna screpolatura
finitura	non necessario	
Densità	0,9 g/cm³	
Termostabilità	-50 a +300	

### Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.43
MIL-Spec	corrisponde a MIL-T-83523

### Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per superfici.

### Lavorazione

Agitare prima dell'uso, fino a quando è chiaramente udibile il rumore della sfera presente nella bomboletta. Spruzzare uniformemente a temperatura ambiente (ca. +20 °C) da una distanza di ca. 25 cm, in direzione trasversale. Fuori polvere dopo circa 15 minuti, completamente indurito in circa 10-12 ore.

### Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Disponibile nei seguenti formati

10035932 Spray Acciaio Inox, 400 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione  
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)