

# Vernice allo Zinco pennellabile



## protezione alla corrosione catodica efficace

WEICON Vernice allo Zinco pennellabile è un rivestimento con pigmenti metallici con cui si possono proteggere attivamente superfici metalliche contro la corrosione.

WEICON Vernice allo Zinco pennellabile è composto di pigmenti di metallo sferici ad alta concentrazione e purezza. L'elevato contenuto di zinco garantisce un'efficace protezione catodica contro la corrosione. Per la riparazione e il rivestimento di telai, cancelli, porte, ringhiere, pali, montanti, parti di macchine, ecc.

In caso di danneggiamento della superficie, le molecole reagiscono con l'umidità nell'aria. Quindi si formano molecole di ossido di zinco che ripristinano immediatamente la protezione del fondo dalla corrosione.

## Caratteristiche

Pigmento	Pigmenti di zinco (D50 4 µm)
Purezza dei pigmenti	ca. 98,5%
Legante	estere di resina epoxidica
Contenuto di metallo nella pellicola asc.ta	~ 60,5 %
Viscosità	ca. 70s 4 mm
Consistenza	spalmabile
Densità	2 g/cm³
Consistenza spruzzo	10 - 20% con diluente universale
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente
	12 mesi

**Lavorazione**

Temperatura di lavorazione	+18°C a +30°C
Spessore minimo dello strato	50 µm
max. spessore dello strato	per ogni fase di lavoro
Resa	200 µm bei Mindestschichtstärke ~120 ml/m²

**Attenzione**  
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

## Protettivi per superfici ed anticorrosivi

### Catalizzazione

Catalizzazione completata dopo	10-12 ore
Durezza finale	48 ore
Spessore strato dopo asciugatura	30 %

### Mechanische Eigenschaften

prova Bend (mandrino cilindrico)	DIN EN ISO 1519	nessuna screpolatura
----------------------------------	-----------------	----------------------

### Valore termico caratteristico

Termostabilità	ca. +400
Punto d'infiammabilità	30 °C
Punto di ebollizione	137 °C

### Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.62/63
MIL-Spec	corrisponde a MIL-C-16173

### Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente S. Per materiali non metallici sensibili utilizzare WEICON Detergente per Superfici. Applicare i rivestimenti con pigmenti metallici WEICON entro un ora al massimo dal pretrattamento delle superfici, p. es. levigatura, sabbiatura, pulizia o sgrassaggio. La differenza di temperatura tra la superficie e l'aria deve essere la più bassa possibile, altrimenti sussiste il rischio di condensa (punto di rugiada +7°C).

### Lavorazione

Portare il contenitore a temperatur ambientale (+20°C) e mescolare a fondo. Applicare uniformemente il rivestimento con pigmenti metallici WEICON utilizzando un pennello o un rullo. Durante l'utilizzo, mescolare il prodotto ad intervalli regolari affinché il composto rimanga omogeneo. In alternativa è possibile applicare il prodotto con una pistola a spruzzo (per la consistenza vedere nei dati tecnici). Alte temperature di lavorazione, fino a max. +30°C, e bassa umidità dell'aria favoriscono uno strato di vernice uniforme ed una struttura superficiale ottimale. I rivestimenti con pigmenti metallici WEICON possono essere applicati anche su superfici con temperature fino a -10°C. A temperature negative la superficie mostra una struttura peggiore. A causa dell'evaporazione molto lenta dei solventi e di una polimerizzazione ritardata, la vernice applicata tende a gocciolare sulle superfici verticali.

### Stoccaggio

Conservare ben chiuso nella confezione originale. Proteggere dalla luce solare diretta. La temperatura di stoccaggio non deve superare i +50 °C. Conservare il contenitore in un luogo fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

# Vernice allo Zinco pennellabile

Protettivi per superfici ed anticorrosivi

## Disponibile nei seguenti formati

- 10000322 Vernice allo Zinco pennellabile, 375 ml
- 10000403 Vernice allo Zinco pennellabile, 2,5 L
- 10046713 Vernice allo Zinco pennellabile, 750 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr