

# WEICONLOCK® AN 306-40 bloccaggio accoppiamenti



**Bloccaggio per accoppiamenti | alta termostabilità | catalizzazione lenta**

Bloccaggio per accoppiamenti, alta termostabilità, catalizzazione lenta

## Dati tecnici

Colore	verde
Fluorescente	si
Per giunzioni filettate fino a	M 20 R ¾"
Viscosità	600 nt mPa·s
Potere riempitivo max.	0,15 mm
Coppia di primo distacco	20 - 30 Nm
Momento torcente residuo	30 - 40 Nm
Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)	15 - 30 N/mm²
Pronto al trasporto (35% della Resistenza)	240 Min.
Durezza finale (100% della Resistenza)	24 ore
Termostabilità	-60 a +200
Data di scadenza minima a temperatura ambiente	24 mesi
Resistenza a compressione (acciaio automatico / grano filettato = 8.8)	
M 3x6 max.	1500 bar
M 4x6 max.	1250 bar
M 5x8 max.	900 bar
M 6x10 max.	700 bar
M 8x12 max.	500 bar
M 10x16 max.	300 bar

## Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.44
MIL-Spec	corrisponde a MIL-A-46106 MIL-A-46146

## Bloccaggio per accoppiamenti

### Pretrattamento delle superfici

Pulire le superfici sigillate.

### Lavorazione

Applicare WEICONLOCK in modo uniforme direttamente dal tubetto utilizzando la punta di dosaggio; evitare il contatto diretto tra la punta di dosaggio ed il metallo. Per le applicazioni di sigillatura, applicare WEICONLOCK ad anello sulla filettatura. Montare e serrare le parti. Non riversare WEICONLOCK nella contenitore originale se è già entrato in contatto con il metallo. Anche le più piccole particelle metalliche portano all'indurimento in bottiglia. Si raccomanda pertanto l'uso di dosatori per la produzione in serie.

### Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente. Evitare fonti di calore e luce solare diretta. L'aria all'interno della confezione contribuisce a mantenere la stabilità della conservazione.

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Accessori

10021433	Attivatore F, 200 ml, verde
10001256	Beccucci dosatori, 1 pezzo

### Disponibile nei seguenti formati

10020049	WEICONLOCK® AN 306-40 bloccaggio accoppiamenti, 20 ml, verde
10017890	WEICONLOCK® AN 306-40 bloccaggio accoppiamenti, 50 ml, verde
10020031	WEICONLOCK® AN 306-40 bloccaggio accoppiamenti, 200 ml, verde

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)