

WEICONLOCK® AN 306-60 bloccaggio accoppiamenti



Per bloccaggio di boccole e sedi cuscinetti

Bloccaggio per accoppiamenti di boccole e per anelli di cuscinetti usciti dalla propria sede.

Dati tecnici

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | argento |
| Fluorescente | no |
| Per giunzioni filettate fino a | R 2" |
| Viscosità | 150.000 - 900.000 ht mPa-s |
| Potere riempitivo max. | 0,5 mm |
| Coppia di primo distacco | 35 - 45 Nm |
| Momento torcente residuo | 10 - 20 Nm |
| Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452) | 25 - 30 N/mm² |
| Pronto al trasporto | 15 - 30 Min. |
| Durezza finale | (100% della Resistenza) |
| Termostabilità | -60 a +150 |
| Data di scadenza minima a temperatura ambiente | 24 mesi |
| Resistenza a compressione (acciaio automatico / grano filettato = 8.8) | |
| M 3x6 | max. |
| M 4x6 | max. |
| M 5x8 | max. |
| M 6x10 | max. |
| M 8x12 | max. |
| M 10x16 | max. |

Approvazioni / Linee guida

MIL-Spec corrisponde a MIL-A-46106 MIL-A-46146

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 511 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr