

Easy-Mix N 5000



transparente | forte aderência | tempo de aplicação curto

O WEICON Easy-Mix N 5000 é um adesivo epóxi transparente de 2 componentes para colagens em que é importante uma aparência atractiva. Este adesivo oferece uma forte aderência. É líquido, autonivelante e tem um tempo de aplicação cerca de 17 minutos. O Easy-Mix N 5000 pode ser utilizado em inúmeros materiais, tais como metal, plástico, compósitos de fibra, vidro, pedra ou madeira. Este adesivo é adequado para utilização em áreas onde é crucial uma aparência atractiva, como na produção de objectos de design, fabrico de mobiliário, construção de feiras, montagem de lojas e muitas outras aplicações industriais e artesanais.

O Dispensador Easy-Mix D 50 ou o Dispensador Manual são necessários para processar produtos Easy-Mix em embalagens de 50 ml.

Características

Base	Epóxi	
Enchimento	não preenchido	
Textura	líquido	
Cor	incolor, transparente	
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	18 meses

Processamento

Temperatura de processamento	+15 °C a +40 °C	
Temperatura do componente	>3°C acima do ponto de orvalho	
Temperatura de endurecimento	+6 °C a +40 °C	
Humidade relativa do ar	max. 85%	
Relação de mistura por volume	1:1	
Viscosidade da mistura	a +20 °C	5.000 mPa·s
Densidade da mistura	1,1 g/cm³	
Enchimento de fenda máximo	2 mm	

Endurecimento

Tempo de aplicação	a +20 °C, lote de 10 g	17 min.
Resistência ao toque	(35 % força)	3,5 h
Resistência mecânica após	(80 % da força)	7 h
Dureza final	(100 % da força)	48 h
Retração		0,97 %

Propriedades mecânicas após endurecimento

-determinada após a cura a	24 h RT + 24 h 60 °C	
Resistência à tração	DIN EN ISO 527-2	50 N/mm²
Alongamento até rutura (tração)	DIN EN ISO 527-2	2,4 %
Módulo E (tração)	DIN EN ISO 527-2	2.000 - 2.300 MPa
Resistência à compressão	DIN EN ISO 604	10 MPa
Resistência à flexão	DIN EN ISO 178	50 MPa
Dureza (Shore D)	DIN ISO 7619	82 ± 3
Resistência à tração média a uma espessura de 1,5 mm de acordo com a norma DIN 1465		
Aço 1.0338 jato de areia	16 N/mm²	
Aço inoxidável V2A com jacto de areia	18 N/mm²	
Alumínio com jacto de areia	11 N/mm²	
Aço Galvanizado	13 N/mm²	
PVC rígido rugoso	14 N/mm²	

Parâmetros térmicos

Resistência à temperatura	-50 °C a +100 °C	
Tg após a cura à temperatura ambiente	(DSC)	52,4 °C
Tg após têmpera a (120°C)	(DSC)	54,2 °C
Difusividade térmica	0,121 mm²/s	
Condutividade térmica	DIN EN ISO 22007-4	0,14 W/m·K
Capacidade térmica	DIN EN ISO 22007-4	1,531 J/(g·K)

Parâmetros elétricos

Resistência de contato	DIN EN 62631-3-1	1,59·10 ¹² Ω·m
Rigidez dielétrica	DIN EN 60243-1 (20°C)	>30 kV/mm
Magnético	não	

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Pré-tratamento da superfície

Superfícies de colagem limpas e secas são essenciais para uma colagem sem falhas (por exemplo, limpeza e desengorduramento com o WEICON Limpeza de Superfícies).

Aplicação

Os produtos WEICON Easy-Mix podem ser processados diretamente do cartucho duplo por meio do misturador estático incluído. Dispensar os primeiros 5 cm do adesivo. O adesivo é aplicado apenas num dos lados. O tempo de aplicação especificado refere-se a uma proporção de material de 10 ml à temperatura ambiente. Maiores quantidades de produto resulta numa cura mais rápida. As temperaturas mais elevadas também reduzem o tempo de aplicação e o tempo de cura. (Regra geral: cada aumento de +10°C acima da temperatura ambiente resulta numa diminuição do tempo de aplicação e do tempo de cura pela metade). Temperaturas

Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Easy-Mix N 5000

abaixo de +16°C aumentam significativamente o tempo de aplicação e o tempo de cura. A partir de aproximadamente +5°C e abaixo, quase nenhuma reação ocorrerá.

Armazenamento

Os adesivos epóxi WEICON devem ser armazenados em local seco à temperatura ambiente. Os recipientes fechados podem ser armazenados a temperaturas entre +18°C e +25°C. Proteja da luz solar direta.

O não cumprimento destas instruções de armazenamento reduzirá o prazo de validade para 6 meses. As resinas epóxi geralmente tendem a cristalizar em temperaturas abaixo de +5°C. Este efeito é aumentado por grandes flutuações de temperatura, por exemplo, durante o transporte, especialmente nos meses de inverno. Isto tem um impacto negativo no processamento, cura e dados técnicos, mas pode ser revertido aquecendo o produto (até um máximo de +50°C, sem chama aberta). Nos adesivos epóxi WEICON, a cristalização é reduzida pela escolha cuidadosa e combinação de resinas de base (bisfenol A e F).

Acessórios da embalagem

Adesivo | Bico Misturador Quadro A

Acessórios complementares

10005237 Pistola Doseadora Easy-Mix D 50, 1 uni
10101999 Dispensador Manual, 1 x 1:1 | 2:1
10005236 Bico Misturador Quadro A, 1 uni, azul
10068261 Ponta de Dosagem A, 1 uni

Tabela de conversão

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Embalagens disponíveis

10050677 Easy-Mix N 5000, 50 ml, incolor, transparente

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr