

Anaeróbne lepidlá a tmely

Aktivátor F



Skrátenie času vytvrdzovania

Predúprava povrchu s WEICONLOCK Aktivátorom F môže výrazne skrátiť čas vytvrdzovania. Aktivátor sa odporúča aj pre všetky pasívne povrchy a v každom prípade pri nízkych teplotách okolia (od +10 °C/+50 °F a menej) a veľkých šírkach medzier. Pri nekovových povrchoch umožňuje vytvrdzovanie WEICONLOCK iba Aktivátor.

Technické údaje

Farba	zelená	
Viskozita	1 - 2 mPa·s	
Premostenie medzier do max.	v závislosti od výrobku	0,5 mm
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.

Schválenia / usmernenia

IMPA-kód	450825
----------	--------

Predúprava úprava povrchu

Aby sa dosiahli optimálne výsledky, montované diely by sa mali odmastiť a vyčistiť, napr. pomocou WEICON Čističa povrchov (v prípade potreby zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

Spracovanie

WEICONLOCK Aktivátor F nastriekajte na jednu stranu očisteného lepeného povrchu (sprej), alebo naneste štetcom (tekutá účinná látka v nádobe). Pri väčších šírkach medzier a/alebo drsných, poréznych povrchoch je potrebná aplikácia na oboch stranách. Aktivátor F nechajte pri izbovej teplote (+20 °C) približne 2 minúty pôsobiť.

Po aktivácii by sa mali diely čo najskôr zlepiť. Pred lepením je potrebné zabrániť opätovnému znečisteniu povrchov. Nemiešajte aktivátor a lepidlo v tekutom stave.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10021433	Aktivátor F, 200 ml, zelená
10068395	Aktivátor F, 1 L, zelená

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie

Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr