

프라이머 S 300



다공성 및 흡수성 표면용

흡수성 및/또는 다공성 표면(예: 코팅되지 않은 하드보드 및 석고 보드)을 전처리하는 데 적합합니다.

기술 데이터

베이스	폴리우레탄, 솔벤트 함유
색상	열은 노란색, 투명
밀도	1,03 g/cm ³
처리 온도	+5°C ~ +25°C
최종 접착제 적용	4 h
소비량	80 - 20 ml/m ²
최소 보관 기간	실온에서 6 개월

표면 전처리

처리할 표면은 건조하고 깨끗하며 먼지와 기름기가 없는 상태여야 합니다(예: WEICON 표면 클리너).

처리

사용하기 전에 웨이콘 프라이머를 잘 흔든 후 깨끗한 천으로 얇게 펴 바릅니다. 플래시가 꺼지는 시간을 준수하세요: 프라이머 M 100 이상, 10분, 최대, 24 h.

프라이머 K 200 이상, 10분, 최대, 24 h.

프라이머 S 300 이상, 60분, 최대, 4 h.

프라이머 P 400 이상, 10분, 최대, 1 h.

프라이머 E 500 이상, 60분, 최대, 8 h.

후속 접착 본딩은 지정된 시간 내에 수행해야 합니다. 충분한 플래시 오프 시간을 허용하십시오. 보관 시간이 길어지거나 그 사이에 오염이 반복되는 경우, 접착제를 세척하고 프라이머를 다시 도포합니다. 익숙하지 않은 재료의 경우 적합성 및 호환성 테스트는 필수입니다.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

- 10023568 프라이머 S 300, 250 ml, 열은 노란색, 투명
- 10060610 프라이머 S 300, 25 ml, 열은 노란색, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것으로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.