

카파 페이스트 스프레이



고온 응용 분야에서 응력이 높은 부품을 위한 보호, 분리 및 윤활제

웨이콘 카파 페이스트 조립 스프레이는 고온 내성, 부식 방지 및 강력한 보호, 분리 및 윤활제입니다. 유황, 납 또는 니켈이 포함되어 있지 않습니다. 웨이콘 코퍼 페이스트 어셈블리 스프레이는 모든 종류의 나사산 조인트 및 슬라이딩 표면의 조립 윤활제로 사용됩니다. 이 제품은 효과적인 윤활 및 분리막을 형성하여 플러그인 공구, 마모 부상, 나사 및 모든 종류의 나사산, 플러그인 및 베이요넷 조인트의 기능 표면을 부식 및 고착으로부터 보호합니다. 브레이크 블럭과 가이드, 브레이크 캠과 핀, 자동차 및 트럭 배터리 단자 및 기타 전기 연결부, 휠 볼트와 너트, 전기, 압축 공기 및 유압 해머의 마모 부상의 진동을 줄이는 데 사용할 수 있습니다.

표면 전처리

먼저 오염 정도에 따라 WEICON 클리너 S로 윤활할 표면을 청소합니다. 나사를 이미 사용한 경우 와이어 브러시로 처리한 후 WEICON 클리너 S로 청소하세요. 스프레이 기능을 향상시키려면 제품을 실온으로 예열하세요.

처리

사용하기 전에 캔을 흔들어 약 15cm 거리에서 골고루 펴 바릅니다. 나사를 사용할 때는 구리 페이스트를 나사산 바닥까지 바르는 것이 중요합니다. 이렇게하면 좋은 밀봉 효과가 보장됩니다. 특성을 변경하지 않으려면 구리 페이스트를 그리스나 오일과 혼합하지 않아야 합니다. 구리 페이스트는 오일이나 그리스 윤활을 대체하지 않습니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10025953 카파 페이스트 스프레이, 400 ml

기술 데이터

베이스	미네랄 오일	
일관성 분류	DIN 51818	NLGI 1등급
밀도	1,1 g/cm³	
실리콘 프리	예	
4개의 볼 용접 테스트 용접 하중	DIN 51350	3.200 N
콘 관입	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
내열 온도	-20°C ~ 1.100°C	
증점제	알루 복합 비누	

리뷰

리브레터 빈칸		
총 마찰 계수	0,13 (min. 0,11)	
마찰 계수 threads	0,14 (min. 0,13)	
마찰 계수 헤드	0,12 (min. 0,10)	
Reibwert V4A		
총 마찰 계수	0,16 (min. 0,13)	
마찰 계수 스 threads	0,16 (min. 0,12)	
마찰 계수 헤드	0,16 (min. 0,13)	
갈바닉으로 연결되는 배터리 수명		
총 마찰 계수	0,10 (min. 0,09)	
마찰 계수 threads	0,11 (min. 0,10)	
마찰 계수 헤드	0,09 (min. 0,08)	

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 215 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 남아사리아 Pte Ltd.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr