

# 초강력 접착 스프레이



## 강력하고 안정적인 접착을 위한 특수 제품

웨이콘 접착 스프레이 엑스트라 스트롱은 거칠고 고르지 않은 표면에서 강력하고 영구적인 접착을 위한 특수 포뮬러입니다. 특수 팬 밸브를 통해 접착제를 넓은 표면에 도포할 수 있으며 360°로 유연하게 정렬을 조정할 수 있습니다. 접착 스프레이 엑스트라 스트롱은 펠트, PVC 호일, 인조 가죽, 카펫, 플라스틱, 판지, 폼 및 셀룰러 고무, 단열재, 부드러운 폼, 비닐, 가죽, 고무, 금속 및 목재의 접착에 사용할 수 있습니다. 넓은 표면을 접착하는 데에도 적합합니다.

### 기술 데이터

베이스	합성 고무
실리콘 프리	예
처리 온도	+10°C ~ +30°C
소비량	1.5 교차 적용 당 ~ 4 m <sup>2</sup>
최소 보관 기간	실온에서 12 개월
증발 시간	5 - 10 분
내열 온도	-20°C ~ +80°C

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## 처리

1. 사용하기 전에 캔을 흔들어 주세요. 표면은 건조하고 깨끗하며 기름기가 없어야 합니다. 약 15~30cm 거리에서 한쪽 표면에 분사합니다. 다공성 소재의 경우 양쪽 표면에 모두 접착 스프레이를 뿌려야 합니다. 2. 표면 특성 및 주변 온도에 따라 접착제가 더 이상 끈적거리지 않을 때까지 약 10분간 건조시킵니다. 3. 3. 부품을 배치하고 강한 압력으로 결합합니다.

## 보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

## 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

## 사용 가능한 크기

10024662 초강력 접착 스프레이, 500 ml