

유리 섬유 천 테이프



사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

제공 범위

유리 섬유 천 테이프

사용 가능한 크기

10000913 유리 섬유 천 테이프, 1 PCE, 흰색

접착력 및 내압성 향상

많은 수리 및 유지보수 작업에서 WEICON 에폭시 수지의 접착력과 압축 강도를 향상시킵니다. 치수: 1000 x 50mm

특성		
색상		흰색
최소 보관 기간	실온에서	∞ 개월
너비		50 mm
길이		1.000 mm
경화 후 기계적 특성		
총 중량	DIN EN 12127	220 g/m ²
워프 스레드 수	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
워프 원사 섬도	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
緯 인장 강도	EN ISO 13934-1	420 N/cm
위사 스레드 수	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
위사 섬도	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
씨실 인장 강도	EN ISO 13934-1	640 N/cm
열 매개 변수		
내열 온도		+ 500 °C

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr