

알루미늄 스프레이 A-100



뛰어난 부식 방지 기능 | 내마모성

WEICON 알루미늄 스프레이 A-100은 내마모성이 뛰어나고 다양한 희석 산과 염료 및 대기 영향에 대한 내성이 있습니다. 순도 약 99.5%의 알루미늄 안료가 함유되어 있습니다. 모든 금속 표면에 고품질 부식 방지 기능을 제공합니다. 냉각 및 환기 기술, 연소 시스템, 파이프 라인 및 기계 하우징, 섬유 유리 차체 부품, 모형 제작, 예술 및 공예, 장난감 제조 및 기타 여러 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

표면 전처리

웨이콘 표면 클리너로 표면을 청소하고 기름기를 제거하세요.

처리

사용 전에 완두콩이 섞이는 덜거덕거리는 소리가 들릴 때까지 캔을 흔들어 주세요. 실온(약 +20°C)에서 약 25cm 떨어진 거리에서 십자형으로 골고루 펴 바릅니다. 10분 후 먼지를 털어내고 약 4~6시간 후 완전히 경화시킵니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10000050 알루미늄 스프레이 A-100, 400 ml

기술 데이터

적용 범위	실내 및 실외 사용
바인더	아크릴레이트 수지
안료	알루미늄 안료
안료 순도	약 99.5% Al
건식 필름의 금속 함량	~43 %
처리 온도	+5 ~ +35°C, +18 ~ +35°C 이상적
추천 프라이머	징크 스프레이
소비량	1.5 교차 적용 당 ~ 2 m ²
레이어 두께는 약 1.5겹으로 십자형으로 도포합니다.	25 - 35 µm
먼지 건조	10 분
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
치료 후	4-6 시간
크로스 커팅	DIN 53151/ISO 2409 교차 절단 테스트 값 0 ~ 1
원통형 맨드릴 굽힘 테스트	DIN EN ISO 1519 헤어라인 균열 없음
탑코트	필요 없음
밀도	0,9 g/cm ³
내열 온도	-50°C ~ +800°C
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.42

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr