

# 스테인리스 스틸 스프레이



## 부식 방지 및 효과적인 표면 코팅

웨이콘 스테인리스 스틸 스프레이는 아크릴 수지와 스테인리스 스틸 안료를 기반으로 한 표면 코팅제로 화학 물질, 부식 및 날씨에 강합니다. 단기간 동안 최대 +300°C(+572°F)의 온도에 견딜 수 있습니다. 스테인리스 스틸 스프레이는 내구성 있고 효과적인 보호층이 필요한 모든 곳에 사용할 수 있습니다. 이 합금은 크롬, 니켈, 망간 등으로 구성되어 있습니다. 웨이콘 스테인리스 스틸 스프레이는 트럭 차체, 사일로 및 파이프 라인의 손상된 스테인리스 스틸 부품을 수리하는 데 사용할 수 있으며 실외용으로 사용할 수 있습니다. 또한 장식용으로도 사용할 수 있으며 유리, 목재, 석재, 세라믹 및 대부분의 플라스틱의 광학적 개선에도 사용할 수 있습니다.

## 표면 전처리

웨이콘 표면 클리너로 표면을 청소하고 기름기를 제거하세요.

## 처리

웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면을 세척하고 기름기를 제거합니다. 사용하기 전에 캔을 흔들어 섞인 완두콩이 잘 들릴 때까지 흔들어 주세요. 실온(약 +20°C/+20°C)에서 약 25cm 거리에서 십자형으로 층을 이루며 고르게 도포합니다. 10분 후 먼지를 털어내고 약 4~6시간 후 완전히 경화시킵니다.

## 보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

## 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

## 사용 가능한 크기

1000139 스테인리스 스틸 스프레이, 400 ml

## 기술 데이터

적용 범위	실내 및 실외 사용
바인더	아크릴레이트 수지
안료	스테인리스 스틸 안료
안료 순도	스테인리스 스틸 약 98.5
건식 필름의 금속 함량	~45 %
처리 온도	+5°C ~ +35°C, 이상적으로는 +18°C ~ +35°C입니다.
추천 프라이머	징크 스프레이
소비량	1.5 교차 적용 당 ~ 2 m²
레이어 두께는 약 1.5겹으로 십자형으로 도포합니다.	20 - 30 µm
먼지 건조	10 분
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
치료 후	4-6 시간
크로스 커팅	DIN 53151/ISO 2409 교차 절단 테스트 값 0 ~ 1
원통형 맨드릴 굽힘 테스트	DIN EN ISO 1519 헤어라인 균열 없음
탐코트	필요 없음
밀도	0,9 g/cm³
내열 온도	-50°C ~ +300°C
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.43

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나아 티. Ltd. Şti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr