

마운팅 테이프 투명



표면 전처리

사용하기 전에 표면을 청소하고 기름기를 제거하세요.

처리

적용하는 동안 처리 온도는 15°C 이상이어야 합니다.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10050553 마운팅 테이프 투명, 3 m, 투명

내습성 | 자외선 차단성 | 강력함

WEICON 마운팅 테이프 투명은 순수 아크릴레이트 접착제로 만든 양면 고투명 접착 테이프입니다. 이 테이프는 실내외에서 투명 부품을 영구적으로 고정해야 하는 시각적으로 까다로운 구조용 접착 조인트에 특히 적합합니다. 투명 접착 테이프는 유리, 플라스틱, 강철, 알루미늄 또는 타일과 같은 거의 모든 매끄러운 표면에 단단하고 안전하게 부착됩니다. 이 테이프는 -40°C ~ +160°C의 온도 저항성을 가지며 자외선과 습기에 강합니다. WEICON 접착제 및 실란트와 함께 사용하면 하이브리드 본딩을 위한 고정 보조제로 사용할 수 있으며 접착물의 안전한 위치를 보장합니다. 마운팅 테이프 투명은 광고 기술, 박람회 및 전시 건설, 주방 및 가구 건설, 카라반 부문, 차체 및 차량 건설, 금속 건설 및 전자 산업과 같은 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

색상	투명
너비	19 mm
길이	3 m
두께	0,5 mm
신장율	ISO 37, S3A 750 %
인장 강도	9 N/cm
하중 지지력	80 kg/m
코어 크기	40 mm
강철에 대한 접착력	20 N/cm
알루미늄의 T-Block 인장 강도	80 N/cm ²
후 기계적 강도	24 h
내열 온도	-40 ~ +160

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr