리페어 테이프



실내 또는 실외에서 사용할 수 있는 유연하고 내구성이 뛰어난 자가 접착식 수리 테이프입니다.

유리섬유 강화 플라스틱으로 만든 유연하고 내구성이 뛰어난 자가 접착식 수리 테이프로 실내 또는 실외에서 신속하게 긴급 수리를 할 수 있습니다;

테이프는 특수 수지에 적셔져 있으며 물과 접촉하면 활성화됩니다;

매우 쉽고 빠르게 부착할 수 있으며 거의 모든 표면에서 매우 높은 접착력을 보여줍니다. 30분만 지나면 테이프가 완전히 경화되어 내구성이 강해집니다. 경화 후에는 테이프를 샌딩하고 페인트 칠할 수 있습니다. 50 °C에서 +150 °C까지 단기간 동안 높은 내화학성 및 온도 저항성을 가지고 있습니다. 이 테이프는 추가 도구 없이도 부착할 수 있으며 산업 분야, 숙련된 작업, 집 주변, 캠핑 및 DIY 부문에서 안정적이고 내구성 있는 수리에 사용됩니다.

특성		
베이스		**폴리우레탄**
경화 전 재료 두께		0,594 mm
경화 후 재료 두께		1,147 mm
최소 보관 기간	**실온에서**	24 **개월**
처리		
처리 온도		+10°C ~ +35°C
경화 온도		+6°C ~ +40°C
경화		
가용 시간	20°C**에서**	3 - 5 **분**
취급 강도	(35% **강도**)	7 **분**
최종 강도	(100% **강도**)	30 **분**
경화 후 기계적 특성		
인장 강도		35 MPa
압축 강도		30 bar
경도(쇼어 D)	ASTM D 1706	70
열 매개 변수		
내열 온도		-50°C ~ +120°C(**잠시** +150°C)
승인 / 가이드라인		
MIL-Spec	**다음을 준수합니다.**	-

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC **안전보건자료** (www.weicon. com)**의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.**

보관

개봉하지 않은 원래 용기에 넣어 건조한 실온에서 보관하세요. 열원이나 직사광선을 피하고 직사광선과 간접광선을 모두 피하세요. 개봉하면 유통기한이 단축됩니다.

제공 범위

장갑 | 수리 테이프

전환율 표

(°C x 1.8) + 32 = °F
mm/25.4 = **인치**
µm/25.4 = mil
N x 0.225 = **파운드**
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8.851 = lb-in
Nm x 0.738 = lb-ft
Nm x 141.62 = oz-in
mPa-s = cP
N/cm x 0.571 = lb/in
kV/mm x 25.4 = V/mil

사용 가능한 크기

10057453 **리페어 테이프**, 1,5 m x 5cm, **흰색**
10057454 **리페어 테이프**, 3,5 m x 5cm, **흰색**
10057455 **리페어 테이프**, 3,5 m x 10 cm, **흰색**

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 클레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

웨이콘 콜롬비아 S.A.S
콜롬비아
전화 +57 314 793 86 06
이메일: info@weicon.co

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

리페어 테이프

Beständigkeitstabelle

아세톤	+	**미네랄 오일**	+
무수 암모니아 25%	o	**원유**	+
휘발유(92-100 **옥탄가**)	+	**황산** <5%	+
디젤 연료	+	**톨루엔**	+
에탄올 <85%(**에틸 알코올**)	+	Varsol	+
메틸 에틸 케톤(MEK)	+		

+ = **내성** 0 = **제한된 시간 동안** - = **내성 없음** *모든 WEICON **플라스틱 메탈 타입의 보관은** +20°C **화학 온도에서 수행되었습니다**.

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 클레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

웨이콘 콜롬비아 S.A.S
콜롬비아
전화 +57 314 793 86 06
이메일: info@weicon.co

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr