

# 금형이형제 왁스 P 500



## 거친 표면 및/또는 다공성 표면에서의 이형 공정용

P 500은 에폭시 수지 및 폴리우레탄용 왁스 기반 이형제입니다. 특히 거칠거나 다공성 표면에서의 이형 공정에 적합합니다.

### 특성

|          |      |       |
|----------|------|-------|
| 최소 보관 기간 | 실온에서 | 24 개월 |
|----------|------|-------|

## 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

## 표면 전처리

처리할 표면은 깨끗하고 건조하며 기름기가 없어야 합니다(예: WEICON 표면 클리너로 세척 및 기름기 제거).

## 처리

이형제 왁스 P 500을 셀룰러 천, 뭉침 없는 종이 타월, 브러시 또는 웨이콘 울 블렌더를 사용하여 골고루 도포하고 닦아냅니다. 새로운 형태나 흡수성이 높은 표면에도 이 작업을 반복합니다. 과도한 재료와 잔여물은 WEICON 표면 클리너로 잔여물 없이 제거할 수 있습니다.

## 보관

실온에서 건조한 곳에 보관하세요. 개봉하지 않은 용기는 +18°C~+25°C의 온도에서 보관할 수 있습니다. 직사광선을 피해서 보관하세요.

## 제공 범위

### 물질

## 사용 가능한 크기

- 10026171 금형이형제 왁스 P 500, 0,5 kg
- 10026712 금형이형제 왁스 P 500, 150 g

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나아 틱. Ltd. Şti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr