

고착 방지 하이테크 스프레이



메탈-프리 | NSF 등록

WEICON 안티시즈 "하이테크"는 고온에 강하고 분리 특성이 뛰어나며 금속이 없고 재료에 중성이며 NSF 승인을 받았습니다. 안티시즈 하이테크는 금속 나사 연결용 건식 윤활제 페이스트로, 금속 함유 페이스트가 전해 반응을 일으킬 수 있는 경우, 건강상의 이유로 니켈 함유 제품을 사용하지 않아야 할 때, 시각적인 이유로 어두운 금속 함유 제품을 사용하지 않아야 할 때 특히 적합합니다.

기술 데이터

베이스	의료용 화이트 오일	
색상	흰색	
밀도	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm ³
실리콘 프리	예	
4개의 볼 용접 테스트 특성 부하	DIN 51350	3.600 N
4개의 볼 용접 테스트 용접 하중	DIN 51350	3.800 N
4볼 용접 테스트 칼로트 값	DIN 51350(1분/1000N)	0,7 mm
콘 관입	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
내수성	DIN 51807	1 - 90
압력	230 N/mm ²	
열 전도성	0,7 W/m-K	
유전체 강도	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,4 kV/mm
내열 온도	-40°C ~ +1,400°C	
승인 / 가이드라인		
ISSA 코드	53.402.19	
IMPA 코드	450847	

리뷰

리브레터 빈칸		
총 마찰 계수	0,11 (min. 0,10)	
마찰 계수 threads	0,12 (min. 0,10)	
마찰 계수 헤드	0,10 (min. 0,09)	
Reibwert V4A		
총 마찰 계수	0,15 (min. 0,14)	
마찰 계수 스 threads	0,15 (min. 0,13)	
마찰 계수 헤드	0,15 (min. 0,14)	
갈바닉으로 연결되는 배터리 수명		
총 마찰 계수	0,08 (min. 0,07)	
마찰 계수 threads	0,09 (min. 0,08)	
마찰 계수 헤드	0,07 (min. 0,06)	

표면 전처리

먼저 오염 정도에 따라 WEICON 클리너 S로 윤활할 표면을 청소합니다. 나사를 이미 사용한 경우 와이어 브러시로 처리한 후 WEICON 클리너 S로 청소하세요. 스프레이 기능을 향상시키려면 제품을 실온으로 예열하세요.

처리

완두콩이 섞이는 소리가 들릴 때까지 캔을 흔들어 주세요. 약 15cm 거리에서 분사합니다. ASW 400은 활성 물질별 사용에만 적합하며 오일 또는 그리스 윤활을 대체하지 않습니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

1000221 고착 방지 하이테크 스프레이, 400 ml, 흰색

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Šti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr