

갈바-스프레이



오래 지속되는 음극 부식 방지 기능 | 신선한 용융 아연 도금과 일치하는 색상

웨이콘 갈바 스프레이는 모든 금속 표면의 영구적인 보호막 역할을 합니다. 녹과 부식으로부터 금속을 보호하고 빠르게 건조되며 강력하게 밀착됩니다. 이 스프레이는 바닷물과 담수 및 최대 +300°C(+572°F)의 온도에 대한 내성이 있습니다. DIN EN 9227에 따른 염수 분무 테스트에서 450시간 이상 진행된 후에도 WEICON 갈바 스프레이로 코팅된 금속 부품은 부식이 나타나지 않았습니다. 이 스프레이는 자동차 차체 도장, 용접 조인트 및 드릴 구멍의 코팅, 스폿 용접의 전도성 중간층과 같이 매우 효과적인 녹 방지 프라이머로, 색상이 일치하는 고온 아연 도금 부품을 수리하는 데 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

적용 범위	실내 및 실외 사용
바인더	아크릴레이트 수지
안료	아연 및 알루미늄 색상
안료 순도	ca. 99.5% Al / 약. 94.0% Zn
건식 필름의 금속 함량	~51 %
처리 온도	+5 °C ~ +35 °C, 이상적으로는 +18 °C ~ +25 °C
추천 프라이머	징크 스프레이
소비량	1.5 교차 적용 당 ~ 2 m ²
레이어 두께는 약 1.5겹으로 십자형으로 도포합니다.	20 - 40 µm
먼지 건조	15 분
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
치료 후	10-12 시간
크로스 커팅	DIN 53151/ISO 2409 교차 절단 테스트 값 0 ~ 1
원통형 맨드릴 굽힘 테스트	DIN EN ISO 1519 헤어라인 균열 없음
탑코트	필요 없음
밀도	0,9 g/cm ³
내열 온도	-50°C ~ +300°C

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불려임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나아 티. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

승인 / 가이드라인

IKS

DIN EN ISO 9227-NSS / 450시간

표면 전처리

웨이콘 표면 클리너로 표면을 청소하고 기름기를 제거하세요.

처리

사용하기 전에 믹싱 볼이 잘 들릴 때까지 캔을 흔들어 주세요. 실온(약 20°C)에서 표면에서 약 25cm 떨어진 곳에서 십자 방향으로 골고루 분사합니다. 약 15분 후 먼지를 털어내고, 약 10~12시간 후 완전히 굳습니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10040054 갈바-스프레이, 400 ml