

# Rust Protection 2000 플러스



## 특수 부식 및 내후성 표면 코팅

웨이콘 Rust Protection 2000 플러스는 산화철(적철광)을 기반으로 한 내식성 및 내후성 표면 코팅제입니다. 고순도 산화철 안료를 박편 배열로 사용하여 영구적인 내후성 및 발수성 표면 보호 기능을 제공합니다. 극한의 환경 및 기상 조건으로부터 장기적이고 시각적으로 매력적인 보호가 필요한 금속 구조물이나 설치물이라면 어디에서나 사용할 수 있습니다. WEICON 녹 보호 2000 PLUS는 홀 및 철 구조물, 철 난간, 격자 타워, 울타리, 난간, 발코니 격자, 롤링 게이트, 실외 조명 및 부식에 취약한 모든 구성 요소에 사용할 수 있습니다.

기술 데이터		
적용 범위		실내 및 실외 사용
바인더		알키드 수지
안료		라멜라 헤마타이트
안료 순도		> 산화철 90% 이상
건식 필름의 금속 함량		~58 %
처리 온도		+5 ~ +35°C, +18 ~ +35°C 이상적
추천 프라이머		필요 없음
소비량	1.5 교차 적용 당	~ 2 m <sup>2</sup>
레이어 두께는 약 1.5겹으로 십자형으로 도포합니다.		60 - 80 µm
면적 건조		30 분
최소 보관 기간	실온에서	24 개월
치료 후		24 시간
크로스 커팅	DIN 53151/ISO 2409	교차 절단 테스트 값 0 ~ 1
원통형 맨드릴 굽힘 테스트	DIN EN ISO 1519	헤어라인 균열 없음
탐코트		필요 없음
밀도		1,3 g/cm <sup>3</sup>
내열 온도		-50°C ~ +300°C
승인 / 가이드라인		
ISSA 코드		53.402.40/41

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 지원 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레이임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.  
아랍에미리트  
전화 +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
체코 공화국  
전화 +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(본사) 독일  
전화 +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL  
루마니아  
전화 +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd  
싱가포르  
전화 (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
캐나다  
전화 +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.  
스페인  
전화 +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
이탈리아  
전화 +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
남아프리카 공화국  
전화 +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.  
튀르키예  
전화 +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**표면 전처리**  
웨이콘 표면 클리너로 표면을 청소하고 기름기를 제거하세요.

**처리**  
사용 전 2분간 캔을 잘 흔들어 완두콩이 섞이는 소리가 선명하게 들릴 때까지 흔들어 주세요. 도포하는 동안 가끔씩 캔을 짧게 계속 흔들어 주세요. 실온(약 +20°C)에서 약 25cm 떨어진 거리에서 녹 보호 2000 플러스를 십자 방향으로 두 겹으로 골고루 발라줍니다.

**보관**  
용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

**사용 지침**  
웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

**사용 가능한 크기**  
10021353 Rust Protection 2000 플러스, 400 ml, 무연탄  
10021354 Rust Protection 2000 플러스, 400 ml, 회색