

RK-1300 및 RK-1500용 액티베이터



RK-1300/RK1500용 액티베이터

대형 용기(800g 캔, 330g 카트리지, 6kg 캔)에 MMA 접착제 RK-1300 및 RK-1500을 공정에 안전하게 도포할 수 있습니다. 활성제는 접착제를 경화시키며 다음과 같은 용기 크기로 제공됩니다: 100ml 펌프 스프레이 또는 1 병.

| 특성 | | |
|----------|------------|--------|
| 색상 | | 무색, 투명 |
| 최소 보관 기간 | 실온에서 | 6 개월 |
| 최소 보관 기간 | 2°C ~ +7°C | 12 월 |

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

표면 전처리

완벽한 접착 결합을 위해서는 깨끗하고 건조한 접착 표면이 필수적입니다(예: WEICON 표면 클리너로 세척 및 탈지). 블라스팅 또는 연마로 표면을 거칠게 하는 등의 추가 전처리를 통해 더 높은 강도를 얻을 수 있습니다. 일부 플라스틱, 특히 폴리아미드, PTFE, 폴리올레핀 등은 불소화, 저압 플라즈마, 코로나, 화염 처리 등을 통해 표면을 특수 전처리한 후에만 접착할 수 있습니다.

처리

RK 액티베이터 처리하기: 접착 간격의 크기에 따라 접착 표면의 한쪽 또는 양쪽에 RK 액티베이터를 도포합니다(브러시, 스프레이, 딥). 최대 접착 간격이 최대 0.4mm까지의 접착 간격의 경우 단면 도포로 충분하며, 최대 0.8mm 및/또는 거칠고 다공성이며 수동적인 표면(크롬, 니켈 등)의 경우 양면 도포가 필요합니다. 매끄러운 플라스틱 및 금속 표면의 경우 약 30g/m², 거칠고 다공성 표면의 경우 최대 150g/m²의 활성제가 필요합니다. 플래시 오프 시간은 실온(+20°C)에서 최소 5분입니다. 다른 접착제 시스템에 비해 큰 장점은 코팅된 공작물을 실온(+20°C)에서 최대 30일 동안 보관해도 효과가 감소하지 않는다는 것입니다. RK 접착제의 처리: 접착제는 일반적으로 활성제가 코팅되지 않은 표면의 측면에만 도포됩니다. 접착 간격은 최대 0.80mm까지 가능합니다(활성제가 양면에 도포된 경우에만). 일반적으로 0.15mm~0.25mm 두께의 접착 조인트가 인장 전단 강도가 가장 높습니다. 처리 온도: 실온(+20°C)에서 처리해야 합니다. 40°C 이상의 고온에서는 위치 지정 및 경화 시간이 약 30% 단축되고, +10°C 정도의 저온에서는 각 시간이 약 50% 증가하며, +5°C에서는 거의 반응이 일어나지 않습니다.

제공 범위

액티베이터

사용 가능한 크기

- 10000131 RK-1300 및 RK-1500용 액티베이터, 1 L, 무색, 투명
- 10000128 RK-1300 및 RK-1500용 액티베이터, 100 ml, 무색, 투명

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Šti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr