

CA-액티베이터 스프레이 AC



순간접착제용 아세톤 기반 경화 활성화제, 블루밍 없음

활성제는 WEICON 시아노아크릴레이트 순간접착제의 경화 과정을 가속화합니다.

목재나 폼 등 흡수성 표면과 아연 아연 도금 금속 등 화학 처리된 모든 표면에 적용하면 활성화제의 효과는 약 1분간 지속됩니다.

비흡수성 표면에서는 활성화제의 효과가 최대 약 12시간까지 지속됩니다;

점성이 높은 WEICON 접착 유형, 두꺼운 접착층, 흡수성 및 다공성 표면, 수동 재료(예: 아연 코팅 금속 부품과 같은 알칼리성 표면), 불리한 환경 조건(저온, 낮은 공기 습도 및 30%) 등에 사용할 것을 권장합니다.

특성		
실리콘 프리		예
최소 보관 기간	실온에서	12 개월
처리		
처리 온도		+10°C ~ +30°C
승인 / 가이드라인		
NSF		F1(FDA 21 CFR)

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

표면 전처리

완벽한 접착을 위해서는 표면이 깨끗하고 건조해야 합니다. 도포하기 전에 표면을 청소하고 기름기를 제거합니다(예: WEICON 표면 클리너 사용). 권장 처리 온도는 +10°C ~ +30°C입니다. 사용하기 전에 캔을 짧게 흔들어 주세요.

처리

약 30cm 거리에서 양쪽 접착면 중 하나에 액티베이터 스프레이를 넉넉하게 뿌립니다. 부품을 결합하기 전에 활성화제가 약 30초 동안 점멸해야 합니다. 시아노아크릴레이트 접착제를 활성화되지 않은 표면에 충분한 양을 골고루 도포하고 접착할 부품을 압력을 가해 결합하거나 고정합니다. 여분의 접착제 잔여물에 스프레이를 뿌리고 경화시킨 후 필요한 경우 제거합니다. 활성화제는 도장된 표면과 열가소성 플라스틱을 공격할 수 있습니다! 사용하기 전에 표면 호환성을 확인하세요.

제공 범위

액티베이터 | 스프레이 캔

사용 가능한 크기

10033805 CA-액티베이터 스프레이 AC, 150 ml

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr