

Activador F



Reducción del tiempo de curado

El pretratamiento con WEICON Activador F puede reducir significativamente el tiempo de curado. El activador se recomienda para su uso en todas las superficies pasivas, así como en condiciones con temperaturas ambiente bajas (+10 °C / +50 °F e inferiores) y grandes brechas de adhesión. En superficies no metálicas, el activador es esencial para permitir el curado de WEICONLOCK.

Datos técnicos

Color	verde	
Viscosidad	1 - 2 mPa·s	
Holgura máxima	según el producto	0,5 mm
Caducidad mínima	a temperatura ambiente	24 meses

Autorizaciones / Directrices

Código IMPA	450825
-------------	--------

Pretratamiento de superficies

Para obtener los mejores resultados, las piezas a ensamblar deben ser desengrasadas y limpiadas, por ejemplo con WEICON Limpiador de Superficies (desbastar las superficies, si es necesario). WEICONLOCK también se puede utilizar en superficies sin limpiar, por ejemplo tornillos en su estado de entrega. Sin embargo, cuanto más limpia esté la superficie, mejores serán los resultados obtenidos.

Aplicación

Pulverice WEICONLOCK Activador F sobre una cara de la superficie de pegado limpia o aplique con un pincel (agente líquido en el envase). Para huecos más grandes y/o superficies rugosas y porosas, es necesario aplicar por ambos lados. Deje que el Activador F se evapore durante unos 2 minutos a temperatura ambiente (+20°C).

Tras la activación, las piezas deben pegarse rápidamente. Debe evitarse la recontaminación de las superficies antes de la adhesión. No mezclar el activador y el adhesivo en estado líquido.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles

10021433	Activador F, 200 ml, verde
10068395	Activador F, 1 L, verde

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr