

Blocarea pieselor filetate

Blocator de filete AN 302-40



**Blocator filete | rezistent la vibrații | certificat DVGW | fără
marcaje de siguranță**

Blocator filete, rezistent la vibrații, certificat DVGW

Date tehnice

Culoare			transparent
Fluorescent			da
Pentru îmbinări filetate de până la			M 20 R ¾"
Vâscozitate			600 nt mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestitiilor			0,15 mm
Moment de rupere			12 - 16 Nm
Cuplu de torsiune			18 - 24 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)			8 - 12 N/mm ²
Rezistența la manipulare			10 - 20 min.
Rezistența finală	(100 % rezistență)	3-6 h	
Rezistența la temperatură			între -60°C si +150°C
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni	
Rezistență la compresiune			
M 3x6	max.	1500 bar	
M 4x6	max.	1500 bar	
M 5x8	max.	1250 bar	
M 6x10	max.	1000 bar	
M 8x12	max.	600 bar	
M 10x16	max.	500 bar	

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	75.628.15
Cod IMPA	815216

Pretratarea suprafeței

în general, WEICONLOCK nu necesită tratarea prealabilă a suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar piesele pot fi puțin slefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Pentru aplicații de etanșare, aplicați WEICONLOCK pe filet în formă de inel. Asamblați și strângeți piesele. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10001256	Varf de dozare, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10019895	Blocator de filete AN 302-40, 20 ml, transparent
10019923	Blocator de filete AN 302-40, 50 ml, transparent
10019961	Blocator de filete AN 302-40, 200 ml, transparent
10021021	Blocator de filete AN 302-40, 3 ml, transparent

Către pagina cu detalii
produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr