

Adesivo de Contato GMK 2410



Elasticidade permanente | resistente à humidade

GMK 2410 é um adesivo à base de policloropreno (CR) com uma elevada aderência inicial para a colagem sobre toda a área flexível de: - borracha com borracha - borracha com metal O GMK 2410 também adere em borracha celular, espuma PE, couro, feltro, material isolante, têxteis, madeira e muitos plásticos. O WEICON GMK 2410 não é adequado para materiais como poliestireno expandido, polietileno, polipropileno, espuma de PVC flexível e pele sintética de PVC.

Dados Técnicos

Base	Policloropreno (CR)
Cor	castanho
Densidade	0,93 g/cm ³
Viscosidade	2400 mPa-s
Tempo de evaporação	5 - 10 min.
Consumo	250 - 350 g/m ²
Tempo de ligação do contato	10 min.
Dureza final (100 % da força)	24 h
Temperatura de processamento	+15 °C até +35 °C
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente 12 meses
Resistência média ao corte 1,5mm DIN EN 1465	
Aço Galvanizado	1,6 N/mm ²
Aço Galvanizado + EPDM	0,16 N/mm ²
Aço Galvanizado + SBR	0,54 N/mm ²
Aço Galvanizado + NBR	0,57 N/mm ²
Resistência à temperatura	-40 °C até +80 °C
Aprovações / Directrizes	
Código IMPA	815237/38

Pré-tratamento da superfície

As peças a unir devem estar limpas, secas e isentas de pó e gordura (Limpeza de Superfícies WEICON). O desbaste das superfícies aumenta efetivamente a resistência da ligação.

Aplicação

Agitar bem o produto antes de o utilizar e, em seguida, aplicar uniformemente uma camada fina sobre toda a superfície a colar com um pincel ou uma espátula (lisa ou de dentes finos). Podem ser necessárias duas ou três camadas finas, consoante o tipo de material e a aplicação. Dependendo da espessura da camada, da temperatura ambiente e da humidade do ar, deixar as superfícies revestidas evaporarem durante 5 a 10 minutos. No caso de superfícies absorventes (por exemplo, feltro), deve ser aplicada uma camada adesiva adicional após a evaporação. Assim que as superfícies estiverem secas, mas ainda um pouco pegajosas (teste do dedo), as peças devem ser unidas sob uma pressão breve e forte (por exemplo, com um rolo ou um martelo). Se o tempo de evaporação for ultrapassado (secagem excessiva), a cola deve ser aplicada novamente. O adesivo excedente não curado pode ser removido com o produto Limpeza de Superfícies WEICON.

Armazenamento

Conservar na embalagem original fechada, à temperatura ambiente. Evitar fontes de calor e luz solar direta.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

- 10010887 Espátula de aplicação curta, 1 uni
- 10022562 Espátula de aplicação longa, 1 uni
- 10010066 Espátula de Contorno Flexy, 1 uni

Embalagens disponíveis

- 10028906 Adesivo de Contato GMK 2410, 0,7 kg, castanho
- 10028908 Adesivo de Contato GMK 2410, 0,3 kg, castanho
- 10029662 Adesivo de Contato GMK 2410, 185 g, castanho
- 10029718 Adesivo de Contato GMK 2410, 5 kg, castanho
- 10029720 Adesivo de Contato GMK 2410, 25 kg, castanho
- 10058013 Adesivo de Contato GMK 2410, 0,35 kg, castanho

Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Adesivo de Contato GMK 2410

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr