

Adesivos Instantâneos - Cianoacrilatos

CA-Spray Ativador AC



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155052

Ativador de cura à base de acetona para adesivos de cianoacrilato sem floração

O ativador acelera o processo de cura dos Adesivos de Cianoacrilato de Contato WEICON. Quando aplicado em superfícies absorventes, por exemplo, madeira ou espuma, etc., e em todas as superfícies quimicamente tratadas, por exemplo, metais galvanizados com zinco, etc., a eficácia do ativador dura cerca de um minuto. Em superfícies não absorventes, a eficácia do ativador dura até cerca de 12 horas. Recomenda-se a utilização em: tipos de cianoacrilato WEICON muito viscosos, grande espessura da camada adesiva, superfícies absorventes e porosas, materiais passivos (superfícies alcalinas, por exemplo, peças metálicas revestidas a zinco), condições ambientais desfavoráveis (baixas temperaturas, baixa humidade do ar < 30%).

Características

Livre de silicone	sim
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente 12 meses

Processamento

Temperatura de processamento	+10°C até +30°C
------------------------------	-----------------

Aprovações / Directrizes

NSF	P1 (FDA 21 CFR)
-----	-----------------

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Pré-tratamento da superfície

Para uma ligação adesiva perfeita, as superfícies adesivas devem estar limpas e secas. Limpar e desengordurar as superfícies antes da aplicação (por exemplo, com Limpeza de Superfícies WEICON)). A temperatura de processamento recomendada é de +10°C a +30°C. Agitar brevemente a lata antes de utilizar.

Aplicação

Aplicar generosamente o Spray Ativador AC a uma distância de cerca de 30 cm numa das duas superfícies de colagem. Antes de unir as peças, o ativador deve estar liberto durante cerca de 30 segundos. Aplicar o adesivo de cianoacrilato uniformemente e em quantidade suficiente na superfície não ativada e juntar as partes a colar ou fixar sob pressão. Pulverizar o excesso de resíduos do adesivo, deixar curar e remover, se necessário. O ativador pode atacar superfícies pintadas e termoplásticas! Verificar a compatibilidade da superfície antes da utilização.

Acessórios da embalagem

Ativador | Lata de Spray

Embalagens disponíveis

10033805 CA-Spray Ativador AC, 150 ml

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr