

Primário S 300



para superfícies porosas e absorventes

Para pré-tratamento de superfícies absorventes e/ou porosas, por exemplo, painéis duros não revestidos e placas de gesso.

Dados Técnicos

Base	Poliuretano, com solvente
Cor	amarelado, transparente
Densidade	1,03 g/cm ³
Temperatura de processamento	+5 °C até +25 °C
Aplicação do adesivo o mais tardar após a	4 h
Consumo	80 - 20 ml/m ²
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente 6 meses

Aprovações / Directrizes

Código IMPA	812983
-------------	--------

Pré-tratamento da superfície

As superfícies a tratar devem estar secas, limpas e isentas de pó e gordura (por exemplo, Limpeza de Superfícies WEICON).

Aplicação

Agitar bem o Primário WEICON antes de o utilizar e aplicar uma camada fina com um pano limpo. Respeitar os tempos de extinção: Primário M 100 pelo menos 10 min., max. 24 h.

Primário K 200 pelo menos 10 min., max. 24 h.

Primário S 300, pelo menos 60 min., max. 4 h.

Primário P 400 pelo menos 10 min., max. 1 h.

Primário E 500 pelo menos 60 min., max. 8 h.

A adesão subsequente deve ser efetuada dentro do período de tempo especificado. Deixar passar tempo suficiente para a extinção. No caso de tempos de armazenamento mais longos ou de contaminações repetidas, limpar e aplicar novamente o primário nos aderentes. No caso de materiais desconhecidos, é indispensável efetuar testes de adequação e compatibilidade.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10023568	Primário S 300, 250 ml, amarelado, transparente
10061216	Primário S 300, 25 ml, amarelado, transparente

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisso. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr