

Adhesive Spray klej kontaktowy



uniwersalne zastosowanie | czyste | łatwe w użyciu

WEICON Spray Adhesive jest wysokiej jakości rozpuszczalnikowym klejem na bazie syntetycznego kauczuku. Zależnie od wariantu obróbki może być stosowany zarówno jako klej kontaktowy, jak i montażowy. Klej niezawodnie łączy papier, karton, tekstylia, filc, drewno, metale, skórę, pianki sztywne, gumę piankową i wiele tworzyw sztucznych zarówno ze sobą, jak i z innymi materiałami. Klej w sprayu posiada niską lepkość, szybko odparowuje i osiąga swoją ostateczną wytrzymałość po ok. 24 godzinach. Klej może być nakładany pędzlem lub pistoletem natryskowym. WEICON Spray Adhesive Liquid może być stosowany w szerokim zakresie aplikacji i jest odpowiedni zarówno dla przemysłu, jak i rzemiosła i użytku prywatnego.

Charakterystyka

Baza	Kauczuk syntetyczny
Zawartość ciał stałych	33,5 %
Barwa	beżowy
Lepkość	34 sek
Gęstość	0,78 g/cm ³
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 12 miesiące

Utwardzanie

Czas odparowania	5 - 10 min
------------------	------------

Wartości termiczne

Punkt zapłonu	< 0
---------------	-----

Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste i wolne od tłuszczu.

Aplikacja

Nanieść klej i natychmiast połączyć klejone powierzchnie pod silnym naciskiem. W przypadku materiałów nieporowatych należy nanieść klej po obu stronach i pozostawić do wyschnięcia na ok. 15 minut, a następnie mocno docisnąć do siebie powierzchnie klejone. W zależności od powierzchni i warunków otoczenia, pozwolić klejowi na odparowanie (ok. 15 min) do momentu gdy przestanie być ciągliwy.

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50 °C. Przechowywać pojemnik w chłodnym, dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

- 10000375 Adhesive Spray klej kontaktowy, 1 L, beżowy
10060655 Adhesive Spray klej kontaktowy, 20 L, beżowy

Tabela przeliczeniowa

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr